

LES SOLUTIONS SOL PRIMAIRES

GLOSS-COAT



FIXATEUR POUR BÉTONS POREUX ET FARINANTS

PROPRIÉTÉS : Fixateur pour sol béton (à base de caoutchouc chloré) - Imprégnation anti-poussières - Lasure pour béton - Anti-alcalin - Applicable sur chapes neuves (alcalines) - Sèche par évaporation du solvant sans siccativtion.

DESTINATION : Sols intérieurs, tous supports poreux.

CARACTÉRISTIQUES



Aspect :	Légèrement ambré et opalescent
Densité :	0,96 +/- 0,05
Séchage :	Sec : 2 heures à 20°C
Recouvrable :	24 heures
Valeur limite en UE :	Catégorie A/h : 750 g/l 2010 Ce produit contient au maximum : 736 g/l de COV
Extrait Sec en poids :	22 % +/- 0,5
Extrait Sec en volume :	14,5 % +/- 0,5
Rendement moyen :	10 à 12 m ² / L Il varie en fonction du type, de l'état, de l'absorption du support
Conditionnement :	15 L - 3 L

CONSERVATION : 12 mois en emballage fermé à l'abri du gel.

CLASSIFICATION AFNOR : Famille I Classe 8 a (NFt 36 005)

**TECHNIQUE
& SERVICES**
TOUTES VOS SOLUTIONS PEINTURE

MISE EN OEUVRE

Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en oeuvre seront en conformité avec les recommandations de la norme NF P 74201. Se reporter systématiquement au DTU 59.3.

Application :

- Le support doit être sain, sec, propre et exempt de toute partie non adhérente.
- Une seule couche suffit. Appliquer en couche fine : une fois sec il ne doit pas être visible, sinon aspect ambré.

Sous couche :

- S'applique sur une dalle neuve (alcaline) pour recouvrir en peinture sans attendre le séchage complet de la dalle. Eliminer les laitances à l'aide de notre DEXOL.
- S'applique sur un support farinant afin de bloquer celui-ci pour recouvrir en peinture.
- Est recouvrable par DX SOL, DX SOL HYDRO et BI-O-SOL.

Finition :

Lasure béton : peut être appliqué sans être recouvert par une peinture sur une dalle ciment pour la rendre antipoussière. Une seule couche, ne jamais en appliquer deux. Tirer le produit, ne pas appliquer épais.

Important : Ne pas dépasser 24 heures avant recouvrement sinon le film se "ferme" et n'est plus recouvrable.

Ne pas appliquer à une température inférieure à + 6 °.

Dilution : Prêt à l'emploi, nettoyage du matériel au DILUANT SYNTHETIQUE.

Matériel : Brosse, rouleau polyester 10 mm ou pulvérisateur.



HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur le site www.duralex-peintures.com et aux indications portées sur l'emballage.

Dangereux : respecter les précautions d'emploi.

Cette fiche a été établie et corrigée le 22/08/19. Elle annule toutes fiches précédentes. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les renseignements fournis sont basés sur les connaissances et notre expérience à ce jour. Elles ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Les conditions d'application échappant à notre contrôle, ce document n'est pas contractuel et la société DURALEX PEINTURES se réserve le droit de tout changement sans préavis.

100 RUE DE LA DÉVIATION 93000 BOBIGNY | TÉL : 01 48 91 95 49 | FAX : 01 48 43 99 60
▶ WWW.DURALEX-PEINTURES.COM

DURALEX
MARQUE DÉPOSÉE