

► LES SOLUTIONS SOLS LES VERNIS

# XO TAN HYDRO

VERNIS POLYURÉTHANE ACRYLIQUE POUR VITRIFICATION ET PROTECTION DES SOLS



**PROPRIÉTÉS :** Feuil garnissant très dur - Sèchage rapide - Facilite l'entretien des sols au nettoyage - Résiste aux détergents ménagers.

**DESTINATION :** Intérieur, extérieur. Vitrification pour parquets, Finition pour les sols (béton, peinture, etc...).

## CARACTÉRISTIQUES

<b>Aspect :</b>	Brillant, satin ou mat
<b>Teinte :</b>	Incolore
<b>Densité :</b>	1,03 +/- 0,05 (moyenne)
<b>Séchage :</b>	Sec : 1 heure Recouvrable : 4 heures
<b>Valeur limite en UE :</b>	Catégorie A/e : 130 g/l 2010 Ce produit contient au maximum : 52 g/l de COV
<b>Extrait Sec en poids :</b>	33 % +/- 0,5
<b>Extrait Sec en volume :</b>	31 % +/- 0,5
<b>Rendement moyen :</b>	10 m <sup>2</sup> / L par couche environ suivant la porosité et la planéité du support soit environ 31 microns par couche
<b>Conditionnement :</b>	3 L - 1 L

# XO TAN HYDRO

**Conservation** : 12 mois en emballage fermé à l'abri du gel.

**Classement Feu** : M 1

**Classification Afnor** : Famille I Classe 6 a (NFT 36 005)

## MISE EN OEUVRE

**Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en œuvre seront en conformité avec les recommandations de la norme NF P 74201. Se reporter systématiquement au DT 59.3**

### Application :

- Le mode d'application se fera au choix de l'applicateur, en sachant qu'il est préférable d'appliquer plusieurs couches fines, afin d'éviter une finition légèrement ambrée.
- 3 couches sont conseillées pour des locaux à fort passage.
- L'intervalle entre les couches ne doit pas excéder 48 heures.  
Ne pas appliquer à une température inférieure à + 10 °.

**Matériel** : Rouleau laqueur mohair, brosse à vernir, spalter.

**Nettoyage** : Eau.

## HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur le site [www.duralex-peintures.com](http://www.duralex-peintures.com)

Cette fiche a été établie et corrigée le 07/08/13. Elle annule toutes fiches précédentes. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les renseignements fournis sont basés sur les connaissances et notre expérience à ce jour. Elles ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Les conditions d'application échappant à notre contrôle, ce document n'est pas contractuel et la société DURALEX PEINTURES se réserve le droit de tout changement sans préavis.