

LES SOLUTIONS TOITURE **PRIMAIRE**

# HORDO PRIMER



## FIXATEUR ACRYLIQUE POUR TOITURE

**PROPRIÉTÉS** : Fixe les supports poreux - Bloque les tuiles qui se délitent - Améliore l'accrochage de l'HORDO.

**DESTINATION** : tuiles mécaniques, tuiles bétons, ciment, fibrociment, certaines tuiles non poreuses, supports ayant dépassés 10 ans d'âge.

### CARACTÉRISTIQUES



<b>Aspect :</b>	Liquide laiteux
<b>Teinte :</b>	Incolore une fois sec
<b>Densité :</b>	1,05 +/- 0,05
<b>Séchage :</b>	Sec au toucher : 1 heure
<b>Sec à coeur :</b>	3 heures
<b>Recouvrable :</b>	6 heures
<b>Valeur limite en UE. :</b>	Catégorie A/h : 30 g/l 2010 Ce produit contient au maximum 2 g/l de COV
<b>Extrait Sec Poids :</b>	35 % +/- 0,5
<b>Extrait Sec Volume :</b>	33 % +/- 0,5
<b>Rendement Moyen :</b>	5 à 8 m <sup>2</sup> / L soit environ 66 microns par couche Il varie en fonction du type, de l'état de la surface, de l'absorption du support, du mode d'application.
<b>Conditionnement :</b>	15 L - 3 L

**CONSERVATION** : 12 mois en emballage fermé à l'abri du gel.  
**CLASSIFICATION AFNOR** : Famille I Classe 7 b 2 (NFT 36 005)

**TECHNIQUE  
& SERVICES**  
TOUTES VOS SOLUTIONS PEINTURE

## MISE EN OEUVRE

**Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en oeuvre seront en conformité avec les recommandations de la norme NF P 74201 (Réf. DTU 59.1)**

### Préparation des fonds :

- Pour avoir une bonne adhérence, les supports doivent être propres, dépoussiérés et exempts de souillures grasses. En présence de mousses traiter la toiture avec un produit approprié.  
Si nettoyage de la toiture au nettoyeur haute pression, bien respecter les temps de séchage : sous certaines conditions cela peut prendre 8 jours...(cloques).
- Ne pas appliquer sur une toiture ardoise fibro non ventilée (cloques).
- En présence de trace de rouille traiter avec le METO 9.

### Application :

- S'applique à la brosse ou rouleau microfibre tissé 5 mm ou pistolet ou pulvérisateur, en une seule couche fine.
- Ne pas dépasser 24 heures (à 20°) avant de recouvrir en HORDO.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à + 10 °ou sur support chaud.
- Ne pas appliquer sur une toiture en ardoise naturelle.

**Nettoyage** : Eau.



## HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur le site [www.duralex-peintures.com](http://www.duralex-peintures.com) et aux indications portées sur l'emballage.

Cette fiche a été établie et corrigée le 18/04/19. Elle annule toutes fiches précédentes. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les renseignements fournis sont basés sur les connaissances et notre expérience à ce jour. Elles ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Les conditions d'application échappant à notre contrôle, ce document n'est pas contractuel et la société DURALEX PEINTURES se réserve le droit de tout changement sans préavis.

100 RUE DE LA DÉVIATION 93000 BOBIGNY | TÉL : 01 48 91 95 49 | FAX : 01 48 43 99 60  
[WWW.DURALEX-PEINTURES.COM](http://WWW.DURALEX-PEINTURES.COM)

**DURALEX**  
MARQUE DÉPOSÉE