

► LES SOLUTIONS BOISERIES LASURE

# PEINTECK HYDRO

LASURE ACRYLIQUE MULTICOUCHE



**PROPRIÉTÉS :** Protège le bois des intempéries, des ultraviolets, du blanchissement - Hydrofuge - Thixotrope : facilite l'application et empêche les coulures - Met en valeur le veinage du bois.

**DESTINATION :** Chalets, portes, fenêtres, volets, barrières, panneaux de façades, etc...

## CARACTÉRISTIQUES

<b>Aspect :</b>	Satiné
<b>Teinte :</b>	Incolore, Chêne, Blanc cérusé, Acajou, Bambou, Merbau, Merisier, Noyer, Teck, Wengé
<b>Densité :</b>	1,03 +/- 0,05
<b>Séchage :</b>	Hors poussières : 4 heures Recouvrable : 12 heures
<b>Valeur limite en UE. :</b>	Catégorie A/e : 130 g/l 2010 Ce produit contient au maximum 7,5 g/l de COV
<b>Extrait Sec Poids :</b>	32,2 % +/- 0,5
<b>Extrait Sec Volume :</b>	30 % +/- 0,5
<b>Rendement Moyen :</b>	10 à 12 m <sup>2</sup> / L soit environ 30 microns par couche Il varie en fonction du type, de l'état de la surface, de l'absorption du support, du mode d'application.
<b>Conditionnement :</b>	3 L - 1 L

# PEINTECK HYDRO

**Conservation** : 12 mois en emballage fermé à l'abri du gel.

**Classification Afnor** : Famille I Classe 4 a (NFT 36 005)

## MISE EN OEUVRE

**Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en œuvre seront en conformité avec les recommandations de la norme NF P 74201. Se reporter systématiquement au DTU 59.1**

### Application :

- Sur bois nus, neufs, anciens non revêtus, dépoussiérés et dégraissés.
- Les bois doivent être secs (pas plus de 15% d'humidité).
- Les bois tropicaux ou résineux doivent être nettoyés au diluant cellulosique.
- Selon le D.T.U. 59.1, les ouvrages extérieurs en bois nécessitent impérativement des systèmes de finition en 3 couches.

Ne pas appliquer à une température inférieure à + 10 °C.

**Matériel** : Rouleau mousse ou antigoutte, brosse, pistolet.

**Nettoyage** : Eau.

**Dilution** : Prêt à l'emploi.

## HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur le site [www.duralex-peintures.com](http://www.duralex-peintures.com)

Cette fiche a été établie et corrigée le 01/01/13. Elle annule toutes fiches précédentes. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les renseignements fournis sont basés sur les connaissances et notre expérience à ce jour. Elles ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Les conditions d'application échappant à notre contrôle, ce document n'est pas contractuel et la société DURALEX PEINTURES se réserve le droit de tout changement sans préavis.