

▶ LES SOLUTIONS BOISERIES FINITION

DX BOIS

LAQUE ACRYLIQUE SATINÉE D'IMPRESSION ET DE FINITION POUR BOIS



PROPRIÉTÉS : Microporeuse, hydrofuge, excellent pouvoir couvrant, aspect tendu et garnissant, sans odeur. Respect de l'environnement.

DESTINATION : Pour travaux d'intérieur et d'extérieur, tous travaux d'impression et de finition sur bois

CARACTÉRISTIQUES

Aspect :	Satin
Teinte :	Blanc + Bases (teintes sur commande)
Densité :	1,27 +/- 0,05 (blanc)
Séchage :	Sec : 3 heures Recouvrable : 6 heures
Valeur limite en UE. :	Catégorie A/d : 130 g/l 2010 Ce produit contient au maximum 30 g/l de COV
Extrait Sec Poids :	50 % +/- 0,5 (blanc)
Extrait Sec Volume :	36 % +/- 0,5 (blanc)
Rendement Moyen :	10 à 12 m ² / L soit environ 35 microns par couche Il varie en fonction du type, de l'état de la surface, de l'absorption du support, du mode d'application.
Conditionnement :	3 L - 1 L

DX BOIS

Conservation : 12 mois en emballage fermé à l'abri du gel.

Classification Afnor : Famille I Classe 7 b 2 (NFT 36 005)

MISE EN OEUVRE

Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en œuvre seront en conformité avec les recommandations de la norme NF P 74201. Se reporter systématiquement au DTU 59.1

Préparation des fonds :

- Bois neufs : poncer, brosser, dépoussiérer si nécessaire.
- Bois gras : bien dégraisser au diluant cellulosique avant application du **DX BOIS**.
- Bois peints : si la peinture adhère parfaitement, lessiver et poncer afin de mater la peinture existante, puis appliquer le **DX BOIS**. Sinon décaper (mécaniquement ou chimiquement) la peinture afin de revenir à un support brut, puis appliquer le **DX BOIS**.

Application :

DX BOIS s'applique en deux ou trois couches selon l'exposition. La première couche peut se diluer jusqu'à 10 % si utilisé en impression et jusqu'à 5 % en finition.

Ne pas appliquer à une température inférieure à + 10°C.

Matériel : Rouleau antigoutte ou laine, brosse, pistolet.

Nettoyage : Eau.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur le site www.duralex-peintures.com

Cette fiche a été établie et corrigée le 07/08/13. Elle annule toutes fiches précédentes. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les renseignements fournis sont basés sur les connaissances et notre expérience à ce jour. Elles ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Les conditions d'application échappant à notre contrôle, ce document n'est pas contractuel et la société DURALEX PEINTURES se réserve le droit de tout changement sans préavis.