

**Mat à plafond aux huiles chaulées, en phase solvant.**



**Blanc.**

**Intérieur**

- Destination**
- Pour plafonds
  - Convient aux murs fragiles d'édifices anciens non exposés à la circulation
  - Directement sur anciennes peintures et badigeons
  - Travaux intérieurs neuf et rénovation
- Propriétés**
- Permet une application directe, sans reprise.
  - Sans tension, ne tire pas les fonds.
  - Matité absolue
  - Fort pouvoir garnissant
  - Opacité dès la première couche
  - Excellent pouvoir isolant contre les taches
  - Tapissable
  - Confort d'application : grand temps d'ouverture, excellente glisse, peu d'éclaboussures
  - Application en deux couches le même jour, "frais dans frais" (après "matage" de la 1<sup>ère</sup> couche)

**Classification** AFNOR NF T 36-005 : Famille I – Classe 2b

## Caractéristiques

<b>Aspect en pot</b>	Liquide onctueux.
<b>Masse volumique</b>	1,50 Kg/L
<b>Extrait sec</b>	En volume : 46 % En poids : 72 %
<b>COV</b>	Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/g) : 350 g/L (2010). Ce produit contient au maximum 349 g/L COV.
<b>Aspect du film</b>	Poché, très mat
<b>Brillant spéculaire</b>	< 5 sous 85°, mat.
<b>Rendement</b> (selon norme NF T 30-073)	9 à 11 m <sup>2</sup> /L, en fonction de la nature des fonds et du mode d'application.
<b>Temps de séchage</b> (à 20°C et 65% H.R.)	Sec : 3 heures Recouvrable : "frais dans frais" (après "matage" de la 1 <sup>ère</sup> couche), ou 24 heures sur supports sains, 48 heures sur supports fragiles
<b>Teintes</b>	Blanc Teintes du nuancier TOTEM réalisables à partir du blanc courant (indiquées S1 dans le nuancier)
<b>Conditionnement</b>	Blanc : 3 L et 15 L
<b>Conservation</b>	24 mois en emballage d'origine, non ouvert. Conserver à l'abri des fortes chaleurs.



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

# Alaska

## Conseils de mise en œuvre

<b>Dilution</b>	Brosse, rouleau : prêt à l'emploi
<b>Préparation du produit</b>	Brasser avant sa mise en œuvre.
<b>Matériel d'application</b>	Brosse, rouleau
<b>Nettoyage des outils</b>	White Spirit.
<b>Conditions d'application</b>	Conformes au DTU 59.1
<b>Supports</b>	Etat et qualité conformes au DTU 59.1. Sur supports tachés, enfumés, bistrés.

- Non revêtus :**
- Dérivés à base de plâtre
  - Enduits de peintres, ...
  - Autres supports, nous consulter.

- Revêtus :**
- Supports ci-dessus revêtus d'anciennes peintures adhérentes.
  - Anciens badigeons.
  - Autres supports, nous consulter.

**Préparation des supports** Conformément aux règles de l'art et au DTU 59.1

### Système d'application

Selon le DTU 59.1, des travaux d'apprêt seront à envisager en fonction de l'état de finition recherché

<b>Supports</b>	<b>Plafonds</b>
<b>Impression</b>	Si nécessaire
<b>Finition</b>	2 couches d' <b>ALASKA</b>

- Précautions d'emploi**
- Afin d'éviter le risque de lustrage, ne pas appliquer sur des surfaces accessibles au toucher et au contact d'objets
  - Alaska est tapissable (si débordement de peinture sur le haut des murs) :
    - ⇒ Sur supports sains et non bloqués.
    - ⇒ En cas de pose de revêtements muraux légers, la pose de revêtements lourds et les colles vinyliques sont déconseillées.

**Hygiène et sécurité** Consulter la fiche de données de sécurité  
Inflammable

Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.

La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte, dilution... avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour lesquels nous ne connaissons pas la réelle teneur en COV.

La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Nous invitons notre clientèle à vérifier l'adaptation du produit à la nature et à l'état des fonds et à procéder à des essais représentatifs. Il appartient à notre clientèle de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée ou modifiée par une édition plus récente.

## TOLLENS

CROMOLOGY SERVICES S.A.S. au capital de 59 097 644 €

71, Boulevard du Général Leclerc – 92583 Clichy Cedex - Tél : 01.41.27.64.20 – Fax : 01.41.27.64.21

RCS Nanterre B 592 028 294 – <http://www.tollens.com>