

Peinture décorative moirée à effet irisé en



phase aqueuse

Intérieur

Destination	<ul style="list-style-type: none">• Intérieur, pièces sèches• Protection et décoration des murs et plafonds• Travaux neufs et rénovation.
Propriétés	<ul style="list-style-type: none">• Aspect moiré aux reflets irisés• Bon rendement• Facilité d'emploi, séchage rapide.• Large gamme de teintes vives
Classification	AFNOR NFT 36-005 : Famille I - Classe 7b2

Caractéristiques

Aspect en pot	Peinture onctueuse
Masse volumique	1,02
COV	Valeur limite en UE pour ce produit (cat A/I) : 200g/l (2010). Ce produit contient max. 199g/l de COV.
Aspect du film	Mat velouté irisé
Brillant spéculaire	< 10 sous 60°
Rendement (Selon la norme NF T 30-073)	8 à 10 m ² /l, fonction de la nature des fonds et du mode d'application
Temps de séchage (à 20°C et 65% H.R.)	Sec au toucher : 6h Recouvrable : 12h
Teintes	Bases Or et Argent Nuancier Tollens Déco de 11 teintes
Conditionnement	1L
Conservation	12 mois en emballage d'origine, non ouvert Conserver à l'abri du gel et de la chaleur



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Cassiopée

Conseils de mise en œuvre

Dilution	Prêt à l'emploi.
Préparation du produit	Brasser avant sa mise en œuvre jusqu'à homogénéisation du produit.
Matériel d'application	Rouleau mousse floquée et Taloche Cristal (support lisse), Spalter.
Nettoyage des outils	Eau
Conditions d'application	Conformes au DTU 59.1,
Supports	Etat et qualité conformes au DTU 59.1, lisses, donnant lieu à des effets différents.
Non revêtus :	<ul style="list-style-type: none">• Dérivés de plâtre non hydrofugés.• Supports à base de liants hydrauliques et de maçonnerie.
Revêtus :	<ul style="list-style-type: none">• Supports ci-dessus revêtus par des peintures adhérentes mono-composants.• Autres supports, nous consulter
Préparation des supports	Conformément aux règles de l'art et au DTU 59.1 auquel s'ajoutent des préparations particulières
Supports revêtus:	Matage des surfaces brillantes ou satinées par ponçage
Conseils d'application	Préparation des supports, condition d'application et mise en œuvre conformes au DTU 59.1. En deux couches sur support régulé, puis imprimé en Tol-Prim C en fausse teinte du Nuancier Tollens Déco.

Mise en Œuvre sur support parfaitement plan (Etat A selon le DTU 59.1) : Appliquer CASSIOPÉE au rouleau mousse floquée en croisant bien, puis lisser immédiatement après au spalter par gestes courts et en tous sens, mètre carré par mètre carré. Laisser sécher 12 heures environ (sec à cœur). Un premier moirage apparait, pouvant laisser apparaître quelques manques.

Recouvrir la deuxième passe, toujours au rouleau mousse floquée et lisser immédiatement après à la taloche crystal par gestes courts et en tous sens, en progressant en dents de scie afin de limiter les reprises. Nettoyer et essuyer très régulièrement la taloche.

Mise en œuvre sur support structuré ou poché : Appliquer CASSIOPÉE sur le support sous-couché en Tol-Prim C en fausse teinte, au spalter en suivant des gestes courts et croisés en tous sens, en prenant soin de ne pas faire de surcharges. Aller du sec vers le frais, en progressant en dents de scie afin de limiter les reprises. Laisser sécher 12 heures. Recouvrir d'une deuxième passe en suivant la même méthode et en prenant soin de ne pas poser les dépôts de brosses aux mêmes endroits que ceux de la première passe.

Naturellement, l'effet est légèrement différent en fonction de l'outil utilisé et de la structure du support.

Système d'application

Selon le DTU 59.1, des travaux d'apprêt seront à envisager en fonction de l'état de finition recherché

Supports	Supports compatibles imprimé et régulé
Sous-couche	1 couche de Tol Prim C en fausse teinte (voir Nuancier Tollens Déco)
Finition	2 couches de CASSIOPÉE

Se reporter aux fiches techniques correspondantes

Hygiène et sécurité Produit non classé dangereux.
Consultez la fiche de données de sécurité.

Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.

La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte, dilution... avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour lesquels nous ne connaissons pas la réelle teneur en COV.

La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Nous invitons notre clientèle à vérifier l'adaptation du produit à la nature et à l'état des fonds et à procéder à des essais représentatifs. Il appartient à notre clientèle de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée ou modifiée par une édition plus récente.

TOLLENS

CROMOLOGY SERVICES S.A.S. au capital de 59 097 644 €

71, Boulevard du Général Leclerc – 92583 Clichy Cedex - Tél : 01.41.27.64.20 – Fax : 01.41.27.64.21

RCS Nanterre B 592 028 294 – <http://www.tollens.com>