

Elastacryl Mat

FICHE TECHNIQUE

Octobre 2015

Annule et remplace toute fiche antérieure

Peinture de finition, mate, aux résines

Extérieur



acryliques pures en phase aqueuse.

Intérieur

Destination

- Protection et décoration des façades
- Adaptée pour la décoration des murs, plafonds et menuiseries, en pièces sèches.
- Travaux neufs et rénovation

Propriétés



- Produit multi-usages
 - Très résistant aux intempéries, au farinage, à l'alcalinité, à l'abrasion naturelle et aux atmosphères industrielles
 - Améliore le confort du peintre et des occupants des locaux:
 - Formule à faible teneur en COV
 - Absence d'odeur
 - Microporeux
 - Excellente adhérence
 - Bénéficie du label NF ENVIRONNEMENT
- AFNOR NF T 36-005 : Famille I – Classe 7b2
Conforme NFT 30-804 et P 84-403 : Classe D2

Classification

Caractéristiques

Aspect en pot

Liquide onctueux

Masse volumique

1,36 kg/l

Extrait sec

En volume : 40 %
En poids : 55 %

COV

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30g/L (2010).
Ce produit contient max. 5g/L

Point éclair

Sans objet

Aspect du film

Semi-tendu.

Brillant spéculaire

<5 sous 60°, mat.

Rendement

(Selon la norme NF T 30-073)

12 m²/l, fonction de la nature des fonds et du mode d'application

Temps de séchage

(à 20°C et 65% H.R.)

Hors poussière: 1h
Sec: 2 h
Recouvrable: 5 h

Résistance à

l'abrasion humide

(selon norme ISO 11998)

Classe 1 (selon norme NF EN 13300)

Teintes

Blanc.

Teintes des nuanciers TOTEM, TOTEM FACADE et URBAN COLOR réalisables à partir des bases P_A, M_A, R_A, Y_A T_A.

Nous déconseillons d'utiliser à l'extérieur en zone exposée des teintes dont le coefficient d'absorption solaire est supérieur à 0,7 (nuancier Totem Façade)

Conditionnement

15L, 5L et 1L (selon bases, voir tarif en vigueur).

Conservation

24 mois en emballage d'origine, non ouvert
Conserver à l'abri du gel et de la chaleur



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Elastacryl Mat

Conseils de mise en œuvre

Dilution	Brosse, rouleau: Prêt à l'emploi, dilution possible jusqu' 5% d'eau. Pistolets airless : Dilution de 5 à 10% avec de l'eau
Préparation du produit	Brasser énergiquement avant sa mise en œuvre.
Matériel d'application	Brosse, rouleau, pistolet airless.
Nettoyage des outils	Eau
Conditions d'application	Conformes au DTU 59.1
Supports	Etat et qualité conformes au DTU 59.1
Non revêtus : intérieurs :	• Dérives de plâtre non hydrofugés. • Métaux (primaire adapté). • Bois et dérivés, sauf les bois à comportement singulier (teck, iroko, doussié, western red cedar,...)
intérieurs et extérieurs :	• Supports à base de liants hydrauliques et de maçonnerie non structurés.
Revêtus :	• Supports ci-dessus revêtus d'une ancienne peinture adhérente sauf revêtement d'imperméabilité, RPE, RSE, ITE • Autres supports, nous consulter
Préparation des supports	Conformément aux règles de l'art et au DTU 59.1 auquel s'ajoutent des préparations particulières :
Supports intérieurs:	Bois et dérivés : Dégraissage éventuel avec DILUANT EPOXY.
Supports intérieurs revêtus :	Matage des surfaces brillantes ou satinées par ponçage
Supports extérieurs :	Décontamination éventuelle du support avec ANTI-MOUSSE.

Système d'application

Selon le DTU 59.1, des travaux d'apprêt seront à envisager en fonction de l'état de finition recherché

Supports	Intérieurs			Extérieurs	
	Métaux	Bois et dérivés	Autres supports et fonds compatibles	Bruts	Revêtus
Impression ou primaire	1 couche de TOLL-METAUX ANTIROUILLE, TOL-PRIM A ou TOL-PRIM P** selon le métal	1 couche de TOL-PRIM U	1 couche de TOL-PRIM I	1 couche de TOL-FIX, ELASTOFIX PIGMENTE ou TOL-FACADE PLIOLITE* dilué à 5%	1 couche de TOL-FIX ou ELASTOFIX PIGMENTE selon la nature du revêtement
Finition	2 couches d'ELASTACRYL MAT				

Se reporter aux fiches techniques correspondantes

*Si celui-ci doit être teinté, il ne peut l'être qu'en fausse teinte, correspondant à une teinte pastel.

Précautions d'emploi	• Pour les teintes soutenues du nuancier Urban Color (dans la limite tolérée), nous conseillons fortement l'utilisation d'un fixateur. • Sur enduit hydraulique ou mixte récent, le primaire est imposé.
Hygiène et sécurité	Produit non classé dangereux selon les directives européennes en vigueur. Consulter la fiche de données de sécurité.

Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.

La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte, dilution... avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour lesquels nous ne connaissons pas la réelle teneur en COV.

La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Nous invitons notre clientèle à vérifier l'adaptation du produit à la nature et à l'état des fonds et à procéder à des essais représentatifs. Il appartient à notre clientèle de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée ou modifiée par une édition plus récente.

