

	Peinture de finition pour bois, garnissante, microporeuse,	Extérieur
	tendue, satinée, aux résines alkydes en phase solvant.	Intérieur

**Destination**

- Protection et décoration de la plupart des bois et dérivés.
- Travaux neufs et rénovation.

**Propriétés**

- Microporeux
- Souplesse du feuil
- Bonne résistance au farinage
- Très bon garnissant
- Aptitude au nettoyage conforme au DTU 59.1

**Classification** AFNOR NF T 36-005 : Famille I – Classe 4a

## Caractéristiques

**Aspect en pot** Peinture onctueuse

**Masse volumique** 1,26 kg/L

**Extrait sec** En volume : 55 %  
En poids : 76 %

**COV** Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/d) : 300 g/l (2010).  
Ce produit contient au maximum 299 g/l COV.

**Aspect du film** Satinée, semi-tendu

**Brillant spéculaire** 45 sous 60°

**Rendement** 7 à 10 m<sup>2</sup>/L  
(Selon la norme NF T 30-073)

**Temps de séchage** (à 20°C et 65% H.R.)  
Hors poussière : 6 h  
Sec : 8 h  
Recouvrable : 24 h

**Teintes** Blanc et Teintes nuancier TOTEM réalisables à partir des bases Ps, Ms, Ts1 et Ts2.

**Conditionnement** Blanc et teintes : 1 L, 5 L et 10 L

**Conservation** 12 mois en emballage d'origine, non ouvert  
Conserver à l'abri des fortes chaleurs.



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

# Elasto-Bois Satin

## Conseils de mise en œuvre

<b>Dilution</b>	Brosse, rouleau : Prêt à l'emploi Dilution possible jusqu'à 3% en volume avec du White Spirit. Pistolet : Dilution à 3% en volume avec diluant ESSENCE F ou White Spirit
<b>Préparation du produit</b>	Brasser avant sa mise en œuvre.
<b>Matériel d'application</b>	Brosse, rouleau, pistolet
<b>Nettoyage des outils</b>	White Spirit
<b>Conditions d'application</b>	Conformes au DTU 59.1
<b>Supports</b>	Etat et qualité conformes au DTU 59.1, vérifier la conformité à la Norme NF EN 335
Non revêtus :	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bois et dérivés sauf les bois à exsudations antisiccatives (iroko, doussié, teck, western red cedar, etc...)</li></ul>
Revêtus :	<ul style="list-style-type: none"><li>• Supports ci-dessus revêtus par des peintures adhérentes</li><li>• Autres supports, nous consulter</li></ul>
<b>Préparation des supports</b>	Conformément aux règles de l'art et au DTU 59.1 auquel s'ajoutent des préparations particulières :
Supports non revêtus:	Dégraissage des bois et dérivés avec DILUANT EPOXY si nécessaire avant impression, surtout au niveau des noeuds
Supports revêtus: Bois et dérivés :	Matage des surfaces brillantes ou satinées par ponçage si ancienne peinture non microporeuse, l'éliminer par ponçage ou décapage chimique avec SUPER DECAPANT

## Système d'application

Selon le DTU 59.1, des travaux d'apprêt seront à envisager en fonction de l'état de finition recherché

Supports	Bois et dérivés
<b>Impression</b>	1 couche de TOL-PRIM U dilué à 10% au White Spirit  Ponçage léger de l'impression
<b>Finition</b>	2 couches d' <b>ELASTO-BOIS SATIN</b>

Se reporter aux fiches techniques correspondantes

<b>Précautions d'emploi</b>	Ne pas appliquer en couches trop épaisses afin d'optimiser la dureté du film. Les propriétés du film seront obtenues au bout de 8 jours.
<b>Hygiène et sécurité</b>	Consulter la fiche de données de sécurité Inflammable

Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.

La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte, dilution... avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour lesquels nous ne connaissons pas la réelle teneur en COV.

La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Nous invitons notre clientèle à vérifier l'adaptation du produit à la nature et à l'état des fonds et à procéder à des essais représentatifs. Il appartient à notre clientèle de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée ou modifiée par une édition plus récente.

## TOLLENS

CROMOLOGY SERVICES S.A.S. au capital de 59 097 644 €

71, Boulevard du Général Leclerc – 92583 Clichy Cedex - Tél : 01.41.27.64.20 – Fax : 01.41.27.64.21

RCS Nanterre B 592 028 294 – <http://www.tollens.com>