

Peinture de finition, monocouche, satinée, structurée,



aux copolymères acryliques en phase aqueuse.

Intérieur

Destination	<ul style="list-style-type: none">• Protection et décoration des murs et plafonds des locaux à forte sollicitation.• Travaux neufs et rénovation, pièces sèches et humides.
Propriétés	<ul style="list-style-type: none">• Monocouche, mise en œuvre simplifiée.• Peut permettre une mise en service rapide des locaux.• Le pouvoir garnissant masque certaines irrégularités des fonds.• Très opacifiant.• Possibilité de structure variable selon la quantité déposée et le mode d'application.
Classification	AFNOR NF T 36-005 : Famille I – Classe 7b2

Caractéristiques

Aspect en pot	Liquide onctueux
Masse volumique	1,34 kg/l
Extrait sec	En poids : 60 % En volume : 46 %
Point éclair	Sans objet.
COV	Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010) Ce produit contient au maximum 29 g/l COV.
Aspect du film	Structuré.
Brillant spéculaire	7 - 11 sous 60°, satiné mat.
Rendement (Selon la norme NF T 30-073)	1 à 3 m ² /l, fonction de la nature des fonds et de la structure recherchée. Correspond à une consommation de 0,400 à 0,800 kg / m ² .
Temps de séchage (à 20°C et 65% H.R.)	Sec: 3 à 4 h Recouvrable: 24 h Dur : 6 jours
Teintes	Blanc. Teintes du nuancier TOTEM réalisables à partir du blanc courant (indiquées PA)
Conditionnement	15L et 5L
Conservation	24 mois en emballage d'origine, non ouvert Conserver à l'abri du gel et de la chaleur



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

Fastodécor

Conseils de mise en œuvre

Dilution	Prêt à l'emploi, ne pas diluer.
Préparation du produit	Brasser énergiquement avant sa mise en œuvre.
Matériel d'application	Brosse. Rouleau méché minimum 14mm ou rouleau méché suivi d'un rouleau mousse nid d'abeille selon la structure désirée.
Nettoyage des outils	Eau
Conditions d'application	Conformes au DTU 59.1
Supports	Etat et qualité conformes au DTU 59.1
Non revêtus :	<ul style="list-style-type: none">• Dérivés à base de plâtre (non hydrofugés et non pulvérulent sauf si primaire adapté)• Supports à base de liants hydrauliques (ciment, béton), enduits pelliculaires.
Revêtus :	<ul style="list-style-type: none">• Supports ci-dessus revêtus par des peintures adhérentes• Autres supports, nous consulter
Préparation des supports	Conformément aux règles de l'art et au DTU 59.1 auquel s'ajoutent des préparations particulières :
Supports revêtus:	Matage des surfaces brillantes ou satinées par ponçage

Système d'application

Selon le DTU 59.1, des travaux d'apprêt seront à envisager en fonction de l'état de finition recherché

Supports	Supports à base de liants hydrauliques	Autres supports et fonds compatibles
Impression ou primaire	1 couche d'IDROTOP PRIM, TOL-PRIM P ou TOL-PRIM C	1 couche d'IDROTOP PRIM, TOL-PRIM I ou ULTRA IMPRESS
Finition	1 à 2 couches de FASTODECOR à 400 g/m ² par couche	

Se reporter aux fiches techniques correspondantes

Hygiène et sécurité	Produit non classé dangereux. Consulter la fiche de données de sécurité.
----------------------------	---

Précautions d'emploi	<ul style="list-style-type: none">• Les propriétés finales de dureté sont obtenues après 6 jours de séchage (20°C et 65% HR)• Lorsque la structure de la finition est contrastée, il est recommandé de teinter la sous couche afin d'améliorer l'opacité.
-----------------------------	--

Mise en œuvre	Garnir grassement la paroi au rouleau ou à la lisseuse (pour les réchamps, utiliser une brosse) croiser pour uniformiser la charge déposée. Structurer immédiatement au rouleau nid d'abeille ou autre selon le décor souhaité
----------------------	--

Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.

La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte, dilution... avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour lesquels nous ne connaissons pas la réelle teneur en COV.

La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Nous invitons notre clientèle à vérifier l'adaptation du produit à la nature et à l'état des fonds et à procéder à des essais représentatifs. Il appartient à notre clientèle de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée ou modifiée par une édition plus récente.

TOLLENS

CROMOLOGY SERVICES S.A.S. au capital de 59 097 644 €

71, Boulevard du Général Leclerc – 92583 Clichy Cedex - Tél : 01.41.27.64.20 – Fax : 01.41.27.64.21

RCS Nanterre B 592 028 294 – <http://www.tollens.com>