Tol-Façade Pliolite®





Peinture de ravalement, mate, aux résines Pliolite ® en phase solvant

	Classification : AFNOR NF T 36-005 : Famille I – Classe 7b1 Conforme à la norme P 84-403 : Classe D2 Classement selon EN 1062: E3 V2 W1 A0.		
Destination	Protection et décoration des façades		
	Travaux neufs et rénovation		
Propriétés	Excellente adhérence		
	Très microporeux		
	Grande opacité Protection officere controllier de miserallement		
	 Protection efficace contre l'eau de ruissellement Insaponifiable 		
	<u>'</u>		
Caractéristiques			
Aspect en pot	Peinture onctueuse		
Masse volumique	1,50 kg/l		
Extrait sec	• En volume : 47 %		
	• En poids : 71 %		
COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/c) : 430g/L (2010)		
	Ce produit contient max 429g/L		
Point éclair	Sans objet		
Aspect du film	Poche.		
Brillant spéculaire	< 5 sous 60°, mat.		
Rendement	8 m ² /l, fonction de la nature des fonds et du mode d'application		
(Selon la norme NF T 30-073)			
Temps de séchage	• Sec: 2 à 4 h		
(à 20°c et 65% H.R.)	Recouvrable: 16 h		
	Protéger le film des intempéries et de la condensation pendant 72 heures.		
Teintes	Blanc Negation TOTEM EAGABE (2004 to inter a réalizable à la partia de la bassa B. et)		
	 Nuancier TOTEM FACADE : 201 teintes réalisables à partir des bases P_S et 		
	 M_S Les teintes soutenues absorbent fortement la lumière et peuvent conduire à 		
	des dégradations du revêtement voire du support. Dans les règles		
	professionnelles, les teintes de coefficient d'absorption solaire > 0.7 (ou avec		
	indice de luminance lumineuse Y < 35) ne sont pas admises en façade		
Conditionness	exposée. Nous consulter. 15L et 5L.		
Conditionnement	IDL et DL.		
Conservation	24 mois en emballage d'origine, non ouvert		
	Conserver à l'abri des fortes chaleurs		

Tol-Façade Pliolite®

	Conseils de mise en œuvre		
Dilution	 Brosse, rouleau: Prêt à l'emploi. sauf couche d'impression : Dilution de 5% en volume au white spirit. 		
Préparation du produit	Brasser avant sa mise en œuvre.		
Matériel d'application	Brosse, rouleau.		
Nettoyage des outils	White Spirit		
Conditions d'application	Conformes au DTU 59.1		
Supports Non revêtus : Revêtus : Incompatibilités	 Etat et qualité conformes au DTU 59.1 Mortier plâtre chaux cohésif. Supports à base de liants hydrauliques et de maçonnerie. Glasal (après test in situ). Supports ci-dessus revêtus par des peintures adhérentes. Autres supports, nous consulter. Revêtement d'imperméabilité, RPE, ITE 		
connues:	 Revetement d'impermeabilité, RPE, ITE Vieux plâtre Bois et dérivés Métaux 		
Préparation des supports	Conformément aux règles de l'art et au DTU 59.1 auquel s'ajoutent des préparations particulières : Décontamination éventuelle du support avec FACADE NET.		

Système d'application

Selon le DTU 59.1, des travaux d'apprêt seront à envisager en fonction de l'état de finition recherché

Supports	Bruts poreux ou absorbants	Revêtus par une peinture adhérente et compatible et supports bruts normalement poreux
Impression ou fixateur	1 couche de TOL-FIX	1 couche de TOL-FACADE PLIOLITE ® diluée de 5% au white spirit
Finition	2 à 3 couches de TOL-FACADE PLIOLITE ® non diluée	1 couche de TOL-FACADE PLIOLITE® non diluée

Se reporter aux fiches techniques correspondantes

Précautions d'emploi	•	En teinte, sur enduit hydraulique ou mixte récent et/ou soumis à humidité fréquente, la couche de primaire est imposée. Prévoir l'éloignement des gastéropodes par tous moyens.
Hygiène et sécurité	•	Consulter notre fiche de données de sécurité. Inflammable

® Marque déposée de OMNOVA

Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.

La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte, dilution... avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour lesquels nous ne connaissons pas la réelle teneur en COV.

La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Nous invitons notre clientèle à vérifier l'adaptation du produit à la nature et à l'état des fonds et à procéder à des essais représentatifs. Il appartient à notre clientèle de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée ou modifiée par une édition plus récente.



Nous contacter au : 0 820 21 00 24 Service 0,12 €/min