

Fixateur opacifiant et granuleux, aux copolymères

Extérieur



acryliques en phase solvant

<b>Destination</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fixateur pigmenté spécialement adapté aux supports Grès cérame – Pâte de verre de petite taille (5x5cm).</li><li>• Convient pour fonds bruts ou revêtus, poreux ou non.</li><li>• Travaux neufs ou rénovation.</li></ul>
<b>Propriétés</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fort pouvoir de pénétration et d'accrochage.</li><li>• Régule l'absorption des fonds.</li><li>• Très bonne adhérence.</li><li>• Granulométrie étudiée pour faciliter l'application de revêtements garnissant.</li><li>• Microporeux.</li><li>• Insaponifiable.</li><li>• Recouvrable par la plupart des peintures et revêtements en phase solvant ou aqueuse.</li></ul>
<b>Classification</b>	AFNOR NF T 36-005 : Famille I – Classe 7b1

## Caractéristiques

<b>Aspect en pot</b>	Peinture fluide
<b>Masse volumique</b>	1,32 kg/l
<b>Extrait sec</b>	En volume : 39% En poids: 62%
<b>COV</b>	Valeur limite UE pour ce produit (cat A/h) : 750g/L (2010). Ce produit contient max 749g/L.
<b>Point éclair</b>	41°C
<b>Aspect du film</b>	Mat, granuleux
<b>Brillant spéculaire</b>	<5 sous 60°, mat.
<b>Rendement</b> (Selon la norme NF T 30-073)	6 à 7 m <sup>2</sup> /L, fonction de la nature des fonds et du mode d'application.
<b>Temps de séchage</b> (à 20°C et 65% H.R.)	Sec : 2 h Recouvrable : 24 h
<b>Teintes</b>	Blanc
<b>Conditionnement</b>	15L
<b>Conservation</b>	24 mois en emballage d'origine, non ouvert. Conserver à l'abri des fortes chaleurs.

# Tol-Fixateur GCPV

## Conseils de mise en œuvre

<b>Dilution</b>	Prêt à l'emploi
<b>Préparation du produit</b>	Brasser avant sa mise en œuvre.
<b>Matériel d'application</b>	Brosse, rouleau méché.
<b>Nettoyage des outils</b>	White Spirit.
<b>Conditions d'application</b>	Conformes au DTU 59.1
<b>Supports</b>	Etat et qualité conformes aux DTU 59.1 et 42.1
<b>Non revêtus:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Supports à base de liants hydrauliques et de maçonnerie</li><li>• Mortier plâtre à la parisienne</li><li>• Panneaux en fibres-ciment bruts</li><li>• Enduits tyroliens, enduits monocouches</li><li>• Pierre de taille saine, brique</li><li>• Grès cérame, pâte de verre (après tests in situ, en fonction de la taille et de la brillance).</li></ul>
<b>Revêtus :</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Anciens revêtements de peinture adhérents</li><li>• Autres supports, nous consulter</li></ul>
<b>Incompatibilités connues:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Béton cellulaire</li><li>• Revêtements d'imperméabilité, RSE, RPE, ITE enduits minces</li><li>• Glasal®</li><li>• Tôles prélaquées</li></ul>
<b>Préparation des supports</b>	Conformément aux règles de l'art et au DTU 59.1 et 42.1 auquel s'ajoutent des préparations particulières : Décontamination éventuelle du support avec FACADE NET.

### Systeme d'application

Selon le DTU 59.1, des travaux d'apprêt seront à envisager en fonction de l'état de finition recherché

<b>Impression</b>	1 couche de <b>TOL-FIXATEUR GCPV</b>
<b>Finition</b>	Peinture ou revêtement de façade à fonction décorative ou d'imperméabilité

Se reporter aux fiches techniques correspondantes

<b>Hygiène et sécurité</b>	Consulter la fiche de données de sécurité. Inflammable
----------------------------	---

Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.

La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte, dilution... avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour lesquels nous ne connaissons pas la réelle teneur en COV.

La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Nous invitons notre clientèle à vérifier l'adaptation du produit à la nature et à l'état des fonds et à procéder à des essais représentatifs. Il appartient à notre clientèle de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée ou modifiée par une édition plus récente.

# TOLLENS

CROMOLOGY SERVICES S.A.S. au capital de 59 097 644 €

71, Boulevard du Général Leclerc – 92583 Clichy Cedex - Tél : 01.41.27.64.20 – Fax : 01.41.27.64.21

RCS Nanterre B 592 028 294 – <http://www.tollens.com>