

# Complice C7 Laque Satin

Peinture laque satinée alkyde modifiée uréthane et acrylique, à base de résines de nouvelle génération



## Domaine d'emploi

Intérieur/extérieur

Décoration de tous fonds usuels du bâtiment en travaux très soignés neufs ou d'entretien

## Points forts et spécificités

### ● Points forts

Grande facilité d'application  
Temps de reprise exceptionnel  
Satin soutenu et très bon rendu  
Application possible de deux couches dans la journée

### ● Spécificités

Sans odeur, séchage rapide  
Très bonne opacité, haut garnissant  
Très riche en titane (pour le blanc)  
Lavable, non jaunissante, sans tension

## Données environnementales et sanitaires

- Classification AFNOR : \_NFT 36005 – Famille 1 - Classe 7b2
- Classification COV : Conforme à la Directive 2004/42/CE. Ce produit contient max 1 g/l de COV
- Hygiène et sécurité : Consulter la fiche de données de sécurité correspondante
- Conservation : 1 an en emballage d'origine non ouvert. Craint le gel

## Caractéristiques

- Aspect sec : Satiné tendu
- Teintes : Blanc et 735 teintes du nuancier *La Palette*
- Densité : Blanc et Base TP :  $1,30 \pm 0,05$  / Base NE :  $1,10 \pm 0,05$
- Extrait sec (en poids) : Blanc et Base TP :  $56 \pm 2\%$  / Base NE :  $45 \pm 2\%$
- Rendement : 13 à 15 m<sup>2</sup>/l
- Séchage (à 20°C - 60%) : Sec 2 heure, recouvrable 6 heures.

## Mise en œuvre/Application

- Matériel d'application : Brosse, rouleau laqueur, pistolet, airless
- Dilution : Prêt à l'emploi
- Nettoyage du matériel : Eau
- Précautions d'emploi : Conformes au DTU 59.1. Température d'application comprise entre 5 et 30°C et humidité relative inférieure à 75%
- Utiliser dans des zones bien ventilées
- Pour l'environnement:
  - ☞ Evitez le gaspillage : faites une estimation de la quantité dont vous avez besoin
  - ☞ Refermez les pots de peinture non terminés afin de pouvoir les réutiliser
  - ☞ Réutiliser les produits est un bon moyen de réduire l'impact environnemental sur l'ensemble de leur cycle de vie

**la Palette**