

Peinture d'impression aux copolymères acryliques



et aux résines alkydes en phase aqueuse.

Intérieur

Destination

- Pour murs et plafonds en intérieur
- Recouvrable par toutes peintures de finition en phase aqueuse.
- Sous-couche d'accrochage sur anciennes peintures adhérentes
- Travaux neufs et rénovation en pièces sèches ou humides.

Propriétés



- Excellente adhérence.
- Bonne opacité.
- Isole les taches usuelles : nicotine, noir de fumée, auréoles sèches dues à l'humidité, traces de stylo...
- Bénéficie du label européen ECOLABEL.
- Améliore le confort du peintre et des occupants des locaux :
 - ⇒ Formule à très faible teneur en COV < 1g/l
 - ⇒ Faible odeur à l'application.
 - ⇒ Peut être recommandé dans le cadre d'une démarche HQE.
- Excellent rendement.
- Recouvrable rapidement
- Additif à effet antirouille immédiat Anti-flash Rusting

Classification

AFNOR NF T 36-005 : Famille I – Classe 7b2 4a

Caractéristiques

Aspect en pot	Liquide onctueux
Masse volumique	1,31 kg/L
Extrait sec	En volume : 44 % En poids : 57 %
COV	Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010) Ce produit contient au maximum 1 g/l COV.
Point éclair	Sans objet
Aspect du film	Poché arrondi à semi-tendu
Brillant spéculaire	Mat velouté
Rendement (Selon norme NF T 30-073)	10 à 12 m ² /l, en fonction de la nature des fonds et du mode d'application
Temps de séchage (à 20°C et 65% H.R.)	Hors poussière: 30 minutes Recouvrable : 6 heures
Teintes	Blanc
Conditionnement	10L, 3L
Conservation	24 mois en emballage d'origine, non ouvert. Conserver à l'abri du gel et de la chaleur.



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

Tol-Prim Impress

Conseils de mise en œuvre

Dilution	Brosse, rouleau : Prêt à l'emploi. Sur fonds poreux, dilution de 5 à 15% à l'eau en fonction du support Pistolet airless : Dilution de 10 à 15% en volume à l'eau.
Préparation du produit	Brasser avant sa mise en œuvre.
Matériel d'application	Brosse, rouleau spécial acrylique 8 à 14 mm en fonction de la finition souhaitée. Pistolet airless.
Nettoyage des outils	Eau
Conditions d'application	Conformes au DTU 59.1
Supports	Etat et qualité conformes au DTU 59.1.
Non revêtus	• Dérivés à base de plâtre (non hydrofuges et non pulvérulents) • Supports à base de liants hydrauliques. • Boiseries
Revêtus	• Supports ci-dessus revêtus par des peintures adhérentes. • Autres supports, nous consulter
Incompatibilités connues :	• Peintures bi-composantes. • Toiles Patent type Designtex • Les supports métalliques
Préparation des supports	Conformément aux règles de l'art et au DTU 59.1 auquel s'ajoutent des préparations particulières :
Supports revêtus:	Matage des surfaces brillantes ou satinées par ponçage.

Système d'application

Selon le DTU 59.1, des travaux d'apprêt seront à envisager en fonction de l'état de finition recherché

Impression	1 couche de TOL-PRIM IMPRESS
Finition	1 ou 2 couches de peinture de finition en phase aqueuse ou solvant

Se reporter aux fiches techniques correspondantes

Hygiène et sécurité Produit non classé dangereux.
Consultez la fiche de données de sécurité.

Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.
La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte, dilution... avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour lesquels nous ne connaissons pas la réelle teneur en COV.
La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Nous invitons notre clientèle à vérifier l'adaptation du produit à la nature et à l'état des fonds et à procéder à des essais représentatifs. Il appartient à notre clientèle de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée ou modifiée par une édition plus récente.

TOLLENS

CROMOLOGY SERVICES S.A.S. au capital de 59 097 644 €
71, Boulevard du Général Leclerc – 92583 Clichy Cedex - Tél : 01.41.27.64.20 – Fax : 01.41.27.64.21
RCS Nanterre B 592 028 294 – <http://www.tollens.com>