

Peinture de finition semi brillante



aux résines alkydes en phase solvant.

Intérieur

- Destination**
- Intérieur.
 - Pièces sèches et humides
 - Travaux neufs et rénovation.
 - Protection et décoration des menuiseries (bois, métal, ...).

- Propriétés**
- Très opacifiant.
 - Bon garnissant.
 - Film résistant, apte aux nettoyages (selon DTU 59.1).

Classification AFNOR NF T 36-005 : Famille I – Classe 4a

Caractéristiques

Aspect en pot Liquide onctueux.

Masse volumique 1,35 kg/L

Extrait sec En volume : 50 %
En poids : 66 %

COV Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/d) : 300 g/L (2010).
Ce produit contient au maximum 299 g/L COV.

Aspect du film Poché arrondi.

Brillant spéculaire 40 - 50 sous 60°, demi-brillant.

Rendement 9 à 12 m²/L, fonction de la nature des fonds et du mode d'application.
(selon norme NF T 30-073)

Temps de séchage (à 20°C et 65% H.R.)
Sec : 8 heures
Recouvrable : 24 heures

Teintes Blanc et Teintes nuancier TOTEM réalisables à partir des bases Ps-Ms-Ts1-Ts2

Conditionnement Blanc et Teintes : 3L et 15L

Conservation 12 mois en emballage d'origine, non ouvert.
Conserver à l'abri des fortes chaleurs.



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

Ultra SMG

Conseils de mise en œuvre

Dilution	Brosse, rouleau : Prêt à l'emploi, diluable à 5% Dilution possible jusqu'à 5% en volume avec du white spirit Pistolet : Dilution à 5% en volume avec diluant ESSENCE F ou White Spirit
Préparation du produit	Brasser avant sa mise en œuvre.
Matériel d'application	Brosse, rouleau, pistolet airless.
Nettoyage des outils	White Spirit.
Conditions d'application	Conformes au DTU 59.1
Supports	Etat et qualité conformes au DTU 59.1
Non revêtus :	<ul style="list-style-type: none">• Bois et dérivés de bois, sauf les bois à comportements singuliers (teck, iroko, doussié, western red cedar,...).
Revêtus :	<ul style="list-style-type: none">• Supports ci-dessus revêtus par des peintures adhérentes.• Autres supports, nous consulter.
Préparation des supports	Conformément aux règles de l'art et au DTU 59.1 auquel s'ajoutent des préparations particulières :
Supports non revêtus:	Bois et dérivés : Dégraissage avec DILUANT EPOXY si nécessaire avant impression
Supports revêtus:	Matage des surfaces brillantes ou satinées par ponçage

Système d'application

Selon le DTU 59.1, des travaux d'apprêt seront à envisager en fonction de l'état de finition recherché

Supports	Métaux	Autres supports et fonds compatibles
Impression ou primaire	1 couche de TOLL-METAUX ANTIROUILLE	1 couche de TOL-PRIM U ou d' ULTRA IMPRESS
Finition	2 couches d' ULTRA SMG	

Se reporter aux fiches techniques correspondantes

Hygiène et sécurité	Consulter la fiche de données de sécurité Inflammable
Précautions d'emploi	<ul style="list-style-type: none">• Ne pas appliquer en couches trop épaisses afin d'optimiser la dureté et la tension du film. Les propriétés finales du film sont obtenues au bout de 8 jours• La dilution du produit permettra d'accélérer le temps de séchage.

Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.

La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte, dilution... avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour lesquels nous ne connaissons pas la réelle teneur en COV.

La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Nous invitons notre clientèle à vérifier l'adaptation du produit à la nature et à l'état des fonds et à procéder à des essais représentatifs. Il appartient à notre clientèle de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée ou modifiée par une édition plus récente.

TOLLENS

CROMOLOGY SERVICES S.A.S. au capital de 59 097 644 €

71, Boulevard du Général Leclerc – 92583 Clichy Cedex - Tél : 01.41.27.64.20 – Fax : 01.41.27.64.21

RCS Nanterre B 592 028 294 – <http://www.tollens.com>