

## Vernis mono composant, satiné, tendu, aux résines



polyuréthannes en phase aqueuse.

Intérieur

<b>Destination</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pour la vitrification des parquets et des escaliers en bois</li><li>• Travaux neufs et rénovation</li></ul>
<b>Propriétés</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Produit à faible odeur</li><li>• Recouvrable très rapidement</li><li>• Dureté exceptionnelle</li><li>• Parfaite transparence mettant en valeur la qualité du parquet</li></ul>
<b>Classification</b>	AFNOR NF T 36-005 : Famille I – Classe 6a

## Caractéristiques

<b>Aspect en pot</b>	Liquide blanchâtre
<b>Masse volumique</b>	1,04 kg/l
<b>Extrait sec</b>	En volume : 30% En poids: 32%
<b>COV</b>	Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/e) : 130 g/l (2010) Ce produit contient au maximum 129 g/l COV.
<b>Point éclair</b>	Sans objet
<b>Aspect du film</b>	Tendu.
<b>Brillant spéculaire</b>	50 sous 60°, satiné brillant
<b>Rendement</b> (Selon la norme NF T 30-073)	10 m <sup>2</sup> /l, fonction de la nature des fonds et du mode d'application
<b>Temps de séchage</b> (à 20°C et 65% H.R.)	Hors poussière : 1 h Recouvrable : 3 h Mise en service : 12 h
<b>Teintes</b>	Incolore
<b>Conditionnement</b>	1L et 5L
<b>Conservation</b>	12 mois en emballage d'origine, non ouvert Conserver à l'abri du gel et de la chaleur



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

# Vitrasol

## Conseils de mise en œuvre

<b>Dilution</b>	Prêt à l'emploi (dilution pour la 1ere couche jusqu'à 8%)
<b>Préparation du produit</b>	Brasser énergiquement dans son emballage avant sa mise en œuvre.
<b>Matériel d'application</b>	Brosse plate, rouleau ou spalter
<b>Nettoyage des outils</b>	Eau
<b>Conditions d'application</b>	Conformes au DTU 59.3.
<b>Supports</b>	Etat et qualité conformes au DTU 59.3
<b>Non revêtus :</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Toutes les essences de bois communément utilisées en parquets.</li></ul>
<b>Revêtus :</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Parquets revêtus par un ancien vernis mono-composant adhérent.</li><li>• Autres supports, nous consulter.</li></ul>
<b>Exclusions :</b>	Bois à comportement singulier (teck, iroko, doussié, Red cedar)
<b>Préparation des supports</b>	Conformément aux règles de l'art et au DTU 59.3 auquel s'ajoutent des préparations particulières :
<b>Parquets cirés:</b>	Ponçage obligatoire afin d'éliminer la totalité de la cire
<b>Rénovation:</b>	Parquets revêtus par un ancien vernis adhérent : Nettoyage Matage des surfaces à l'abrasif fin

### Système d'application

Selon le DTU 59.1, des travaux d'apprêt seront à envisager en fonction de l'état de finition recherché

Supports	Bois de parquets bruts	Bois de parquets revêtus par un ancien vernis adhérent
Finition	2 ou 3 couches de <b>VITRASOL</b> Appliquer régulièrement sans surcharge ni maigreur Ponçage à l'abrasif fin 100 ou 120 entre les couches	2 couches de <b>VITRASOL</b>

Se reporter aux fiches techniques correspondantes

<b>Entretien</b>	Proscrire les détergents ammoniacés ou abrasifs.
<b>Hygiène et sécurité</b>	Produit non classé dangereux. Consulter la fiche de données de sécurité.

La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte, dilution... avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour lesquels nous ne connaissons pas la réelle teneur en COV. La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Nous invitons notre clientèle à vérifier l'adaptation du produit à la nature et à l'état des fonds et à procéder à des essais représentatifs. Il appartient à notre clientèle de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée ou modifiée par une édition plus récente.

## TOLLENS

CROMOLOGY SERVICES S.A.S. au capital de 59 097 644 €

71, Boulevard du Général Leclerc – 92583 Clichy Cedex - Tél : 01.41.27.64.20 – Fax : 01.41.27.64.21

RCS Nanterre B 592 028 294 – <http://www.tollens.com>