BAGAR® BAG MAX F

INFORMATIONS GÉNÉRALES

DÉFINITION

- Enduit de finition en pâte, en phase aqueuse. Spécial Airless
- Gros conditionnement en pompe raccordée

DESTINATION

- Intérieur (murs, plafonds ou cloisons)
- Particulièrement recommandé pour les chantiers de grandes tailles
- Idéal pour application sur supports plans, type plaque de plâtre cartonnée

LES + PRODUITS

- ✔ Réduction du temps de main-d'œuvre
- ✔ Sans impression : 2 en 1 (sur plaque de plâtre à parement cartonnée)
- ✔ Ne nécessite pas de lissage : aspect tendu légèrement pommelé
- ✔ Très fin
- ✔ Facile à poncer
- ✔ Très blanc
- ✔ Mise à la teinte au moyen de colorants universels sans C.O.V. (max 3%)
- ✔ Jusqu'à 80 m de tuyau (sous réserve d'un matériel adapté)

PAR AFNOR CERTIFICATION NF ENVIRONNEMENT
Enduits de peinture - NF 446
www.ecolabels.fr



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

2

BAGAR® TECHNIQUE



Beissier · Siège Social · Commercial & Usine · F-77760 La Chapelle-La-Reine · Fax : +33 (0)1 60 39 61 13

Service clients : +33 (0)1 60 39 61 10

Beissier
www.beissier.fr

N° 2.200

2

BAGAR® TECHNIQUE

Fabriqué en France

BAGAR® BAG MAX F

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

PRÉSENTATION	Pâte prête à l'emploi
COMPOSANTS	Dispersions acryliques, épaississants cellulosiques, charges minérales et additifs sélectionnés
DENSITÉ	1.6 ± 0.1
pH	8 ± 1
COULEUR	Blanc Mise à la teinte au moyen de colorants universels C.O.V. (max 3%)
TEMPS D'ATTENTE AVANT RECOUVREMENT	Après séchage complet
CLASSIFICATION **NORME**	NF T 36-005 - Famille III, classe 2 NF EN 16566 NF ENVIRONNEMENT : Enduits de peinture - NF 446 Les caractéristiques certifiées sont disponibles auprès d'AFNOR Certification - 11 rue Francis de Pressensé - 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex ou sur www.ecolabels.fr
CLASSEMENT AU FEU	M0 sur M0 PV disponible sur simple demande
HYGIÈNE ET SÉCURITÉ	Utiliser dans une zone bien ventilée. Eviter le contact direct du produit avec la peau et les yeux. En cas de contact prolongés, il est recommandé de porter des gants de protection. Lors de l'application par projection, le port de lunettes et d'un masque est recommandé Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande ou sur www.quickfds.com
CONDITIONNEMENT	Octabin en carton de 500 kg (pour pompe raccordée)
CONSERVATION	12 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel, de la chaleur (maxi + 30°C) et de l'humidité

MISE EN ŒUVRE

PRÉPARATION	1. Fixer le raccord Beissier sur le Bag Max puis sur la machine 2. Soulever le couvercle du Bag Max, ouvrir la sache 3. Soulever de 20 cm le système de fermeture (bleu) placé à l'intérieur 4. Mettre la machine en route en circuit fermé, jusqu'à l'obtention de l'enduit
DILUTION	Utiliser à viscosité de livraison
APPLICATION • *Matériel*	Jusqu'à 80 m de tuyau (R+6) : Machine à enduit Airless thermique / électrique ayant un débit de 7L/mn mini, avec buses de 0,019" à 0,027" et angle de 50° et 60° + kit container 2 pouces adapté *(selon le fabricant de machine)*
• *Conditions*	Ne pas appliquer par une température ambiante inférieure à + 8°C ou supérieure à + 35°C, et hygrométrie supérieure à 70% H.R.
• *Nettoyage du matériel*	À l'eau avant séchage complet. Ne pas jeter les résidus à l'égout, éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte agréé. Ne pas éliminer dans l'environnement
ÉPAISSEUR D'APPLICATION MAXIMUM	1 mm
CONSOMMATION MOYENNE	D'environ 0.6 kg/m² selon la rugosité des fonds
SUPPORTS	Plaque de plâtre cartonnée, anciennes peintures, bois et dérivés préalablement imprimés Les fonds doivent être sains, secs, propres et préparés conformément aux normes et DTU (59.1 et 59.4) en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux
RECOUVREMENT	Revêtements muraux légers, peinture mate ou satinée

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit.

Date d'émission : Juillet 2015

La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Beissier
www.beissier.fr

Beissier · Siège Social · Commercial & Usine · F-77760 La Chapelle-La-Reine · Fax : +33 (0)1 60 39 61 13

Service clients : +33 (0)1 60 39 61 10