



▶▶ BAGAR® AIRLISS G

INFORMATIONS GÉNÉRALES

◉ DÉFINITION

- Enduit de dégrossissage et de finition en pâte à projeter en phase aqueuse
- Spécial airless

◉ DESTINATION

- Intérieur : murs et plafonds
- Destiné à la préparation des fonds avant pose de revêtements muraux légers ou mise en peinture (finition mate ou satinée)
- Idéal pour enduire les supports courants

LES + PRODUITS

- ✓ Excellent équilibre garnissant/finition
- ✓ Bonne glisse
- ✓ Facile à poncer
- ✓ Très blanc
- ✓ Polyvalent : adapté pour l'application manuelle et mécanisée (Airless et machine à projeter)
- ✓ Mise à la teinte sur commande au moyen de colorants universels sans C.O.V (3% maxi)




Enduits de peinture - NF 446
www.ecolabels.fr



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



BAGAR® TECHNIQUE





BAGAR
TECHNIQUE



La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit.

Date d'émission : Juillet 2014

La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

▶▶ BAGAR® AIRLISS G

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

➤ PRÉSENTATION	Pâte prête à l'emploi
➤ COMPOSANTS	Dispersions acryliques, épaississants cellulotiques, charges minérales et additifs sélectionnés
➤ DENSITÉ	1,7 ± 0,1
➤ pH	8.5 +/- 1
➤ COULEUR	Blanc
➤ TEMPS D'ATTENTE AVANT RECOUVREMENT	Après séchage complet
➤ CLASSIFICATION	NF T 36-005 - Famille III, classe 2
➤ NORME	NF EN 16566 NF ENVIRONNEMENT : Enduits de peinture - NF 446 Les caractéristiques certifiées sont disponibles auprès d'AFNOR Certification - 11 rue Francis de Pressensé - 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex ou sur www.ecolabels.fr
➤ C.O.V.	Valeur limite en EU pour ce produit (cat A/a) : 30 g/l Ce produit contient au maximum 25 g/l
➤ CLASSEMENT AU FEU	EUROCLASS - A2 - s1, d0 PV disponible sur simple demande
➤ HYGIÈNE ET SÉCURITÉ	Utiliser dans une zone bien ventilée. Eviter le contact direct du produit avec la peau et les yeux. En cas de contact prolongés, il est recommandé de porter des gants de protection. Lors de l'application par projection, le port de lunettes et d'un masque est recommandé Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande ou sur www.quickfds.com
➤ CONDITIONNEMENT	Sac plastique de 25 kg avec poignée - Seau plastique de 25 kg
➤ CONSERVATION	12 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel, de la chaleur (maxi + 30°C) et de l'humidité

MISE EN ŒUVRE

➤ PRÉPARATION	Malaxer avant utilisation
➤ DILUTION	Jusqu'à 3 % si nécessaire
➤ APPLICATION	
• <i>Matériel</i>	Lame à enduire, lisseuse. Machine à enduits airless (débit mini de 5 litres/min) avec buses de 0,027" à 0,033" et angle de 50° et 60° Se référer au manuel d'utilisation de la machine ainsi qu'aux préconisations des fabricants de machine pour ce qui concerne la mise en œuvre (pression, buses...) - Ne nécessite pas de crépine ni de filtre pour l'application Machine à projeter les enduits (buses de 5 à 6 mm)
• <i>Conditions</i>	Ne pas appliquer par température inférieure à + 8°C ou supérieure à + 30°C, et hygrométrie supérieure à 65 % H.R.
• <i>Nettoyage du matériel</i>	À l'eau avant séchage complet
➤ ÉPAISSEUR D'APPLICATION MAXIMUM	5 mm
➤ CONSUMMATION MOYENNE	De 0,8 à 1,5 kg/m² selon la rugosité des fonds et la finition recherchée
➤ SUPPORTS	Béton, béton cellulaire, brique, parpaing, enduit de ciment, plâtre et dérivés, plaque de plâtre cartonnée, anciennes peintures, anciennes gouttelettes, toile de verre Les fonds doivent être sains, secs, propres et préparés conformément aux normes et DTU (59.1 et 59.4) en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux
➤ RECOUVREMENT	Revêtements muraux légers, peinture mate ou satinée