

► LES SOLUTIONS ENDUITS

# ENDUIT GRAS DX 30

ENDUIT GRAS GLYCÉROPHTALIQUE AU COUTEAU, À L'HUILE DE LIN



**PROPRIÉTÉS** : Facilité d'application, bon pouvoir pénétrant. Pâte molle d'une excellente tenue au couteau donnant la possibilité de revenir et de ferrer. Ne crée pas d'embus après recouvrement par toutes sortes de peintures.

**DESTINATION** : Tous supports (plâtre, bois, ciment, béton, contre plaqué, plaques agglomérées) intérieur et extérieur.

## CARACTÉRISTIQUES

<b>Aspect :</b>	Blanc glacé
<b>Densité :</b>	2,32 +/- 0,05
<b>Séchage :</b>	Redoublage : 1 heure Sec : de 3 à 4 heures Dur : 24 heures (ponçage à sec ou à l'eau)
<b>Valeur limite en UE. :</b>	Pas concerné.
<b>Extrait Sec Poids :</b>	93 % +/- 0,5
<b>Extrait Sec Volume :</b>	81 % +/- 0,5
<b>Conditionnement :</b>	6 Kg - 1,5 Kg

# ENDUIT GRAS DX 30

**Conservation** : 12 mois en emballage fermé à l'abri du gel.

**Classification Afnor** : Famille III Classe 1 (NFT 36 005)

## MISE EN OEUVRE

**Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en œuvre seront en conformité avec les recommandations de la norme NF P 74201. Se reporter systématiquement au DTU 59.1**

### Application :

- Au couteau large en passe de ratissage.
  - Se dégrossit à 1mm maximum.
  - En passe redoublée après 1 heure.
  - Ferrage possible après 2 heures.
  - Rebouchage des menuiseries intérieures.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à + 6°C.

**Bidons entamés** : Une pellicule d'eau protégera l'enduit (à éliminer lors de la réutilisation).

**Matériel** : Lame ou couteau à enduire.

**Dilution** : Prêt à l'emploi, sinon huile de lin.

## HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur le site [www.duralex-peintures.com](http://www.duralex-peintures.com)

Cette fiche a été établie et corrigée le 19/06/15. Elle annule toutes fiches précédentes. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les renseignements fournis sont basés sur les connaissances et notre expérience à ce jour. Elles ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Les conditions d'application échappant à notre contrôle, ce document n'est pas contractuel et la société DURALEX PEINTURES se réserve le droit de tout changement sans préavis.