

decomur Enduit de Rénovation

Enduit acrylique en phase aqueuse et très fin pour l'intérieur. Recommandé pour le collage de voiles de rénovation. Facile à lisser et à poncer.

Domaine d'utilisation:	Le <i>decomur Enduit de Rénovation</i> de decotric s'utilise pour lisser des supports irréguliers ainsi que pour ratisser des enduits décoratifs fins ou structurés. Il s'applique ainsi bien avec un plateau qu'avec un rouleau caoutchouc sur toiles de verre, peintures, panneaux agglomérés, RPE et tous supports minéraux (crépi, béton, briques, plaques de plâtre, etc.) en épaisseur de 0 à 5 mm par couche. Il sert aussi pour renforcer des murs fortement fissurés en plaçant un voile de rénovation (par ex. d'ERFURT) dans l'enduit frais. L'enduit peut être teinté dans la masse.	
Données techniques:	Matières premières:	dispersion acrylique, charges, additifs, eau
	Densité:	env. 1,7 g/cm ³
	PH:	8 – 9
	Réaction au feu:	A 2
	Consommation:	env. 1,7 kg par m ² et mm d'épaisseur
	Mise en peinture/ Temps de séchage:	sur supports absorbants 1,5 heures par mm d'épaisseur, sur supports non absorbants 2,5 heures par mm d'épaisseur à un taux d'humidité de 50 % et une température ambiante de + 20°C
	Marquage émissions dans l'air intérieur:	A+
Préparation du support:	Le support doit être sec, solide et exempt d'agents de séparation (poussière, huile de décoffrage, etc.). Enlever toutes les particules mal adhérentes sur le support et décoller les anciens papiers peints ou badigeons avec le <i>Décol'Papiers Peints</i> de decotric. Reboucher les trous et fissures profonds avec les enduits <i>decofill intérieur</i> ou <i>decomur Super-Enduit</i> de decotric. Traiter les supports friables, farineux ou trop absorbants avec le <i>Durcisseur de fonds LF (sans solvants)</i> de decotric. Nettoyer les peintures avec la <i>Lessive Professionnelle</i> de decotric.	
Mode d'emploi:	Appliquer le <i>decomur Enduit de Rénovation</i> de decotric avec plateau ou couteau à enduire. Lisser les irrégularités d'enduit frais avec une taloche à dos mousse humidifié. Attendre le séchage complet avant ponçage (temps variable selon l'épaisseur de produit appliquée, la température ambiante et du support, etc.). En application au rouleau caoutchouc (diamètre d'env. 4,5 cm), bien remuer l'enduit auparavant. Appliquer et étaler l'enduit avec le rouleau, laisser sécher et, si nécessaire, poncer. Pour poser un voile de rénovation, appliquer l'enduit à la spatule crantée (dents C1), placer le voile dans l'enduit frais et lisser en pressant. Il n'est pas nécessaire d'appliquer un durcisseur de fonds sur l'enduit avant la pose de papiers peints ou de peintures. Avant application d'un enduit décoratif, traiter la surface enduite avec le <i>Durcisseur de fonds LF (sans solvants)</i> de decotric. Ne pas appliquer sur bois brut, métaux, verres ou plastiques. Ne pas appliquer à une température ambiante et du support inférieure à + 5°C. Nettoyer les outils tout de suite à l'eau.	
Article n°:	130	
Conditionnements:	Seaux de 8 kg et de 15 kg	