

► MURS INTÉRIEURS TRAVAUX HAUTE FINITION

MAT DX 22 - NOUVELLE FORMULE



LAQUE MATE GLYCÉROPHTALIQUE THIXOTROPE

PROPRIÉTÉS : Non jaunissante, non pénétrante, lessivable, d'une application très facile, sans reprise et sans coulure.

DESTINATION : Pour travaux d'intérieur et d'extérieur, tous travaux de finition et de décoration sur bois et métal.

CARACTÉRISTIQUES



Aspect :	Mat tendu, brillance 3% sous 60°
Teinte :	Blanc + Bases (teintes sur commande)
Densité :	1.66 +/- 0,05 (blanc)
Séchage :	Hors poussières : 2 à 3 heures Recouvrable : 5 heures
Valeur limite en UE. :	Catégorie A/d : 300 g/l 2010 Ce produit contient au maximum : 300 g/l de COV
Extrait Sec Poids :	81,8 % +/- 2%
Extrait Sec Volume :	61,5 % +/- 2%
Rendement Moyen :	12 à 13 m ² / L. Il varie en fonction du type et de l'état de la surface, de l'absorption du support et du mode d'application.
Conditionnement :	15 L - 3 L - 1 L

CONSERVATION : 12 mois en emballage fermé à l'abri du gel

CLASSEMENT FEU : M1 sur support classé M0, suivant annexe 3-II de l'arrêté du 21 novembre 2002 relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement.

CLASSIFICATION : Famille I Classe 4a (NFT 36 005)

MISE EN OEUVRE

Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en oeuvre seront en conformité avec les prescriptions du DTU 59.1.

Préparation :

- Pour avoir une bonne adhérence, les supports doivent être propres, dépoussiérés et exempts de souillures grasses.
- Lessiver et poncer très soigneusement les fonds.
- Dans le cas de fonds très poreux, appliquer une 1ère couche de DX PRIM.
- DX 22 se présente sous un aspect gélifié. Cet état de gel disparaît après une brève agitation.

Application :

Pour éviter le jaunissement prématuré des glycéros, il est recommandé d'appliquer et de laisser sécher la peinture à la lumière du jour.

Sur métaux ferreux et non ferreux : Appliquer 1 couche de primaire antirouille U 103 puis 2 couches de MAT DX 22

Sur supports neufs : Appliquer 1 couche de primaire DX PRIM puis 2 couches de MAT DX 22

Sur anciennes peintures adhérentes : Appliquer 1 à 2 couches de MAT DX 22

Sur bois brut : Appliquer 1 couche de primaire U103 Hydro puis 2 couches de MAT DX 22

Dans le cas d'une mise à la teinte par incorporation de colorant concentré, il sera utile de laisser reposer la peinture quelques minutes avant de l'appliquer.

Ne pas appliquer à une température inférieure à + 6°C.

Matériel : Rouleau laqueur mohair ou polyester tissé 5 mm, brosse à vernir, spalter, brosse soie.

Nettoyage : White-spirit

Dilution : Prêt à l'emploi



HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur le site www.duralex-peintures.com et aux indications portées sur l'emballage.

Dangereux : respecter les précautions d'emploi.

Cette fiche a été mise à jour le 14/06/2022. Elle annule et remplace les fiches précédentes. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les renseignements fournis sont basés sur les connaissances et notre expérience à ce jour. Elles ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Les conditions d'application échappant à notre contrôle, ce document n'est pas contractuel et la société DURALEX PEINTURES se réserve le droit de tout changement sans préavis.