

C 12 PLIO

PEINTURE SOLVANTÉE À BASE DE RÉSINES PLIOLITE® ELIOKEM



PROPRIÉTÉS : Très grande résistance aux alcalins - Accroche sur bétons neufs - Microporosité excellente - Excellente tenue à l'extérieur - Préparation des supports réduite.

DESTINATION : Tous travaux de ravalement de façade. Application recommandée sur les maçonneries neuves ou anciennes, briques, pierres, ciment, béton, etc...

CARACTÉRISTIQUES

Aspect :	Mat
Teinte :	Blanc et ton pierre (autres teintes nous consulter)
Densité :	1,65 +/- 0,05 (blanc)
Séchage :	Hors poussières : 15 mn Sec au toucher : 45 mn Recouvrable : 24 heures
Valeur limite en UE. :	Catégorie A/c : 430 g/l 2010 Ce produit contient au maximum 394 g/l de COV
Extrait Sec Poids :	76 % +/- 0,5 (blanc)
Extrait Sec Volume :	52 % +/- 0,5 (blanc)
Rendement Moyen :	7 à 8 m ² / L soit environ 74 microns par couche Il varie en fonction du type, de l'état de la surface, de l'absorption du support, du mode d'application.
Conditionnement :	20 Kg - 3 L

C 12 PLIO

Conservation : 12 mois en emballage fermé à l'abri du gel.

Classement Feu : M 1

Classification Afnor : Famille I Classe 7 b 1 (NFT 36 005)

MISE EN OEUVRE

Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en œuvre seront en conformité avec les recommandations de la norme NF P 74201. Se reporter systématiquement au DTU 59.1
Application :

- Fonds solides : 2 couches de **C 12 PLIO**.
 - Fonds poreux : 2 couches de **C 12 PLIO**.
 - Fonds douteux : 1 couche de **C 12 PRIM**, 2 couches de **C 12 PLIO**.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à + 6 °C.

Matériel : Rouleau polyamide méché 18 ou 20 mm, brosse.

Nettoyage : White-spirit.

Dilution : Prêt à l'emploi.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible auprès de votre revendeur.

Dangereux : respecter les précautions d'emploi.

Cette fiche a été établie et corrigée le 23/08/19. Elle annule toutes fiches précédentes. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les renseignements fournis sont basés sur les connaissances et notre expérience à ce jour. Elles ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Les conditions d'application échappant à notre contrôle, ce document n'est pas contractuel et la société DURALEX PEINTURES se réserve le droit de tout changement sans préavis.