

► MURS INTÉRIEURS TRAVAUX SOIGNÉS

DX 31+



PEINTURE VELOUTÉE GLYCÉROPHTALIQUE POCHÉE, THIXOTROPE

PROPRIÉTÉS : Non jaunissante, non pénétrante, excellente résistance au lavage et au lessivage, garnissante. Atténue les imperfections du support.

DESTINATION : Pour travaux d'intérieur de rénovation sur menuiserie.

CARACTÉRISTIQUES



Aspect : Velouté poché, brillance 8% sous 60°

Teinte : Blanc

Densité : 1.58 +/- 0.05

Séchage : Hors poussières : 3 heures

Sec au toucher : 6 heures

Recouvrable : 24 heures

Valeur limite en UE. : Catégorie A/d : 300 g/l 2010

Ce produit contient au maximum : 295 g/l de COV

Extrait Sec Poids : 81 % +/- 2%

Extrait Sec Volume : 62 % +/- 2%

Rendement Moyen : 12 m² / L pour environ 50µm. Il varie en fonction du type et de l'état de la surface, de l'absorption du support et du mode d'application.

Conditionnement : 15 L - 3 L

CONSERVATION : 12 mois en emballage fermé à l'abri du gel

CLASSEMENT FEU : M1 sur support classé M0, suivant annexe 3-II de l'arrêté du 21 novembre 2002 relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement.

CLASSIFICATION : Famille I Classe 4a (NFT 36 005)

MISE EN OEUVRE

Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en oeuvre seront en conformité avec les prescriptions du DTU 59.1.

Préparation :

- Pour avoir une bonne adhérence, les supports doivent être propres, dépoussiérés et exempts de souillures grasses.
- Lessiver et poncer très soigneusement les fonds.

Application :

DX 31+ peut être appliquée directement sur le support.

Dans le cas de support très poreux, il est conseillé d'imprimer avec la DX PRIM.

Sur bois neuf : nettoyer, poncer, dégraisser si nécessaire.

DX 31+ se présente sous un aspect gélifié. Cet état de gel disparaît après une brève agitation. Dans le cas d'une mise à la teinte par incorporation de colorant concentré, il sera utile de laisser reposer la peinture quelques minutes avant de l'appliquer. Pour éviter le jaunissement prématuré des glycéros, il est recommandé d'appliquer et de laisser sécher la peinture à la lumière du jour.

Ne pas appliquer à une température inférieure à + 6°C.

Matériel : Rouleau antigoutte 12 mm ou polyester tissé 13 mm, brosse soie naturelle.

Nettoyage : White-spirit

Dilution : Prêt à l'emploi



HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur le site www.duralex-peintures.com et aux indications portées sur l'emballage.

La Fiche de Données Environnementales et Sanitaires est consultable sur www.inies.fr.

Dangereux : respecter les précautions d'emploi.

Cette fiche a été mise à jour le 03/08/2022. Elle annule et remplace les fiches précédentes. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les renseignements fournis sont basés sur les connaissances et notre expérience à ce jour. Elles ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Les conditions d'application échappant à notre contrôle, ce document n'est pas contractuel et la société DURALEX PEINTURES se réserve le droit de tout changement sans préavis.