

► MURS INTÉRIEURS TRAVAUX SOIGNÉS

DURACRYL MAT

PEINTURE MATE AUX COPOLYMÈRES ACRYLIQUES



PROPRIÉTÉS : Facilité d'emploi - Opacifiante - Microporeuse
Rapidité de séchage - Sans jaunissement - Spéciale façade

DESTINATION : Pour travaux d'intérieur et d'extérieur.
DURACRYL MAT peut être appliqué sur des matériaux très divers tels que : ciment, plâtre, bois, aggloméré...

CARACTÉRISTIQUES

Aspect :	Mat profond, brillance 3
Teinte :	Blanc + Bases (teintes sur commande)
Densité :	1,45 +/- 0,05 (blanc)
Séchage :	Hors poussières : 20 mn Sec : 3 heures Recouvrable : 8 heures
Valeur limite en UE. :	Catégorie A/a : 30 g/l 2010 Ce produit contient au maximum 22 g/l de COV
Extrait Sec Poids :	64 % +/- 0,5 (blanc)
Extrait Sec Volume :	44 % +/- 0,5 (blanc)
Pouvoir Calorifique Supérieur :	93 Kcal pour 100 g/m ² 0,39 Mj pour 100 g/m ²
Rendement Moyen :	11 à 12 m ² / L environ 40 microns par couche Il varie en fonction du type, de l'état de la surface, de l'absorption du support, du mode d'application.
Conditionnement :	15 L - 3 L - 1 L

DURACRYL MAT

Conservation : 12 mois en emballage fermé à l'abri du gel.

Classement Feu : M 1

Classification Afnor : Famille I Classe 7b2 (NFT 36 005)

MISE EN OEUVRE

Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en œuvre seront en conformité avec les recommandations de la norme NF P 74201. Se reporter systématiquement au DTU 59.1

Préparation des fonds :

- Pour avoir une bonne adhérence, les supports doivent être propres, dépoussiérés et exempts de souillures grasses.
- Lessiver et poncer très soigneusement les fonds.
- Dans le cas de fonds très poreux, appliquer une 1^{ère} couche de **DX FIX**.
- Sur métal, utiliser notre primaire **U 103 HYDRO**.

Application :

- Éviter d'appliquer **DURACRYL MAT** par temps de gel, sur supports gelés ou en cours de dégel.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à + 6 °C.

Matériel : Rouleau antigoutte ou laine, brosse, pistolet.

Nettoyage et dilution : Eau.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur le site www.duralex-peintures.com

Cette fiche a été établie et corrigée le 18/06/13. Elle annule toutes fiches précédentes. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les renseignements fournis sont basés sur les connaissances et notre expérience à ce jour. Elles ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Les conditions d'application échappant à notre contrôle, ce document n'est pas contractuel et la société DURALEX PEINTURES se réserve le droit de tout changement sans préavis.