

► MURS INTÉRIEURS LES SOLUTIONS SPÉCIALISÉES

# DX TOILE

PEINTURE ACRYLIQUE POUR COLLAGE ET FINITION DE TOILE DE VERRE



**PROPRIÉTÉS :** Facilité d'emploi - Sans odeur - Gain de temps - Collage et finition en une seule opération.

**DESTINATION :** Intérieur sur murs et plafonds.

## CARACTÉRISTIQUES

<b>Aspect :</b>	Satiné
<b>Teinte :</b>	Blanc
<b>Densité :</b>	1,32 +/- 0,05
<b>Séchage :</b>	Sec au toucher : environ 30 mn (recouvrable) Sec à cœur : 5 à 6 heures (selon la température et l'hygrométrie ambiante)
<b>Valeur limite en UE. :</b>	Catégorie A/a : 30 g/l 2010 Ce produit contient au maximum 16 g/l de COV
<b>Extrait Sec Poids :</b>	55 % +/- 0,5
<b>Extrait Sec Volume :</b>	41 % +/- 0,5
<b>Rendement Moyen :</b>	300 à 350 gr m <sup>2</sup> par couche (selon le décor de la toile)
<b>Conditionnement :</b>	15 L

# DX TOILE

**Conservation** : 12 mois en emballage fermé à l'abri du gel.

**Classement Feu** : M 1

**Classification Afnor** : Famille I Classe 7b2 (NFT 36 005)

## MISE EN OEUVRE

**Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en œuvre seront en conformité avec les recommandations de la norme NF P 74201. Se reporter systématiquement au DTU 59.1**

**Préparation des fonds :**

- Fonds neufs : Imprimer les supports au **DX FIX** et rattraper les défauts au **LISSEA**.
- Fonds anciens : Lessiver les anciennes peintures, poncer les peintures brillantes.

**Application de la toile de verre :**

- Appliquer en 1ère couche la **DX TOILE** à raison de 300 à 350 gr/m<sup>2</sup>, puis poser dans la couche fraîche le premier lé de toile de verre, puis le second à joint vif et ainsi de suite. Maroufler.
- Appliquer immédiatement la 2ème couche de **DX TOILE** servant de finition, à raison de 350 gr/m<sup>2</sup> (selon la qualité et l'absorption de la toile de verre, une seconde couche de finition pourra être nécessaire).

**Matériel** : Rouleau laine longue, brosse.

**Nettoyage** : Eau.

**Dilution** : Prêt à l'emploi.

## HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur le site [www.duralex-peintures.com](http://www.duralex-peintures.com)

Cette fiche a été établie et corrigée le 06/08/13. Elle annule toutes fiches précédentes. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les renseignements fournis sont basés sur les connaissances et notre expérience à ce jour. Elles ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Les conditions d'application échappant à notre contrôle, ce document n'est pas contractuel et la société DURALEX PEINTURES se réserve le droit de tout changement sans préavis.