


DURATHERM



PEINTURE À BASE DE STYRÈNE ACRYLIQUE RENFORCÉE DE MICROSPHÈRES DE VERRE

PROPRIÉTÉS : Evite le phénomène de condensation – Grande facilité d'emploi - Evite la prolifération des moisissures - Confort thermique.

DESTINATION : Pour travaux d'intérieur. Tous supports classiques du bâtiment.

CARACTÉRISTIQUES



Anti-condensation :	Réduction du condensat de 61% pour une épaisseur de 250 µm (Essai au cône CEBTP – 2365 – 268)
Régulation thermique :	Conductivité thermique : 0,210 W/m.k. Réduction température sur panneaux aluminium thermorégulés à 40°C : 3°C pour 800 µm
Aspect :	Mat, légèrement granité
Teinte :	Blanc
Densité :	0,87 +/- 0,05
Séchage :	Hors poussières : 20 mn Sec : 2 heures
Recouvrable :	4 heures
Valeur limite en UE. :	Ce produit contient au maximum 5 g/l de COV - Catégorie A/i : 30 g/l 2010
Extrait Sec Poids :	52 % +/- 0,5
Extrait Sec Volume :	59 % +/- 0,5
Rendement Moyen :	6 à 8 m ² / L environ 99 microns par couche Il varie en fonction du type, de l'état de la surface, de l'absorption du support, du mode d'application.
Conditionnement :	15 L - 5 L - 2,5 L

CONSERVATION : 12 mois en emballage fermé à l'abri du gel.

CLASSEMENT FEU : M1

CLASSIFICATION AFNOR : Famille I Classe 7b2 (NFT 36 005)

MISE EN OEUVRE

Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en oeuvre seront en conformité avec les recommandations de la norme NF P 74201 (Réf. DTU 59.1).

Préparation de la surface


- Pour avoir une bonne adhérence, les supports doivent être propres, dépoussiérés et exempts de souillures grasses.
- Dans le cas de fonds très poreux, appliquer une 1^{ère} couche de DX FIX.
- Sur métal, utiliser le primaire U 103 HYDRO en sous-couche.
- Pour toutes surfaces à préparer, il est vivement recommandé d'utiliser l'enduit LISSEA à base de microbilles de verre.

Application :

- Appliquer deux couches. L'épaisseur déposée conditionne les propriétés de la peinture : plus il y a d'épaisseur, plus elle est efficace.
- Ne jamais diluer, toute dilution altérerait les caractéristiques techniques du produit.
- Ne pas recouvrir par d'autres produits, elle doit être la finition.
- Peut être teintée (pastel).
- Ne pas appliquer à une température inférieure à + 10°C

Matériel : Rouleau antigoutte 12 mm ou polyester tissé 13 mm, brosse polyester, pistolet.

Nettoyage : Eau



HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur le site www.duralex-peintures.com et aux indications portées sur l'emballage

Cette fiche a été établie et corrigée le 11/05/2021. Elle annule toutes fiches précédentes. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les renseignements fournis sont basés sur les connaissances et notre expérience à ce jour. Elles ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Les conditions d'application échappant à notre contrôle, ce document n'est pas contractuel et la société DURALEX PEINTURES se réserve le droit de tout changement sans préavis.