

MURS INTÉRIEURS LES SOLUTIONS SPÉCIALISÉES

# FIXXO HYDRO




## PEINTURE HYDROFUGE ISOLANTE EN PHASE AQUEUSE

**PROPRIÉTÉS** : Isole le support de toute humidité - Stoppe la formation du salpêtre et sa réapparition - Apprêt garnissant et durcissant sur fonds poreux - Accroche sur fonds humides - Sans odeur - Impression et finition.

**DESTINATION** : Bois, ciment, plâtre, ancienne peinture, goudron sec, etc... en intérieur.

### CARACTÉRISTIQUES

Aspect :	Satin tendu brillance 37 sous 60°
Teinte :	Blanc
Densité :	1,30 +/- 0,05
Séchage :	Hors poussières : 20 minutes Sec : 1 heure Recouvrable : 12 heures
Valeur limite en UE. :	Catégorie A/i : 140 g/l 2010 Ce produit contient au maximum 14 g/l de COV
Extrait Sec Poids :	54 % +/- 0,5
Extrait Sec Volume :	44 % +/- 0,5
Rendement Moyen :	12 à 14 m <sup>2</sup> / L environ 37 microns par couche Il varie en fonction du type, de l'état de la surface, de l'absorption du support, du mode d'application.
Conditionnement :	10 L - 3 L - 1 L



**CONSERVATION** : 12 mois en emballage fermé à l'abri du gel.

**CLASSEMENT FEU** : M 1

**CLASSIFICATION AFNOR** : Famille I Classe 7b2 (NFT 36 005)

**TECHNIQUE  
& SERVICES**  
TOUTES VOS SOLUTIONS PEINTURE

## MISE EN OEUVRE

**Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en oeuvre seront en conformité avec les recommandations de la norme NF P 74201 (Réf. DTU 59.1)**

### Préparation des fonds :

- Pour avoir une bonne adhérence, les supports doivent être propres, dépoussiérés et exempts de souillures grasses.
- Les anciens fonds farinants seront grattés et brossés.
- Les traces de moisissures seront éliminées avec de l'eau de javel.

### Application :

- Peut être appliqué sur un mur jusqu'à 50 % d'humidité. Au-delà nous consulter.
  - Au rouleau antigoutte ou à la brosse, en une couche.
  - Peut être laissé en finition en appliquant deux couches (aspect satin).
  - On peut incorporer du colorant universel (maxi 2 %).
  - Prêt à l'emploi. Bien remuer avant utilisation.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à + 10 °.

**Matériel** : Rouleau antigoutte ou laine court, brosse.

**Nettoyage** : Eau.



## HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur le site [www.duralex-peintures.com](http://www.duralex-peintures.com) et aux indications portées sur l'emballage.

Cette fiche a été établie et corrigée le 06/01/17. Elle annule toutes fiches précédentes. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les renseignements fournis sont basés sur les connaissances et notre expérience à ce jour. Elles ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Les conditions d'application échappant à notre contrôle, ce document n'est pas contractuel et la société DURALEX PEINTURES se réserve le droit de tout changement sans préavis.