


► LES SOLUTIONS ANTIROUILLE LES PRIMAIRES

FILMOXYDE



PRIMAIRE ET FINITION GLYCÉROPHALIQUE ANTIROUILLE POUR MÉTAUX


PROPRIÉTÉS : Action phosphatante - Facilité d'application - Séchage rapide - La texture garnissante du FILMOXYDE permet d'obtenir des films secs de 35 à 40 microns par couche, donnant ainsi des primaires assurant une protection efficace.

DESTINATION : Application sur tous les métaux ferreux, mais aussi sur les bois. Intérieur - Extérieur.

CARACTÉRISTIQUES



Aspect :	Satiné tendu
Teinte :	Blanc et Gris
Densité :	1.50 +/- 0.05
Sec :	3 heures
Recouvrable :	24 heures
Valeur limite en UE. :	Catégorie A/i :500 g/l 2010 Ce produit contient au maximum : 380 g/l de COV
Extrait Sec Poids :	75 % +/- 2%
Extrait Sec Volume :	53 % +/- 2%
Rendement Moyen :	10 m ² / L environ 40 microns par couche Il varie en fonction du type et de l'état de la surface, de l'absorption du support et du mode d'application.
Conditionnement :	15 L - 3 L - 1 L



CONSERVATION : 24 mois en emballage fermé à l'abri du gel.

CLASSIFICATION : Famille I Classe 4a (NFT 36 005)

MISE EN OEUVRE

Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en oeuvre seront en conformité avec les prescriptions du DTU 59.1.

Préparation des fonds :


- Sur un métal sain : nettoyer la surface avec un produit diluant nettoyant, type DILUANT NETTOYANT SYNTHÉTIQUE qui dégraissera le support et créera une microrugosité afin d'améliorer l'accrochage de la finition.
- Sur un métal corrodé : Eliminer par brossage les parties non adhérentes. Puis appliquer un convertisseur de rouille type METO 9.

Application :

- S'applique en une couche avant application d'une finition
- En deux couches, si on souhaite le laisser en finition
- Ne pas appliquer à une température inférieure à + 6 °C.

Matériel : Rouleau antigoutte 12 mm, brosse soie, gant à peindre

Nettoyage : White-spirit.



HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur le site.

La Fiche de Données Environnementales et Sanitaires est consultable sur www.inies.fr.

www.duralex-peintures.com et aux indications portées sur l'emballage

Dangereux : respecter les précautions d'emploi.

Cette fiche a été établie et mise à jour le 08/06/2022. Elle annule et remplace toutes les fiches précédentes. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les renseignements fournis sont basés sur les connaissances et notre expérience à ce jour. Elles ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Les conditions d'application échappant à notre contrôle, ce document n'est pas contractuel et la société DURALEX PEINTURES se réserve le droit de tout changement sans préavis.