

▶ LES SOLUTIONS ANTIROUILLES LES SOLUTIONS SPÉCIALISÉES

NOIR DE FERRONNERIE

FINITION MATE ANTIROUILLE HAUTE TEMPÉRATURE



PROPRIÉTÉS : Antirouille de protection pour métaux ferreux - Résistant jusqu'à 200°C.

DESTINATION : Fers forgés, lanternes, grilles, portails, chaufferie, etc...

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|-------------------------------|--|
| Aspect : | Mat profond |
| Teinte : | Noir |
| Densité : | 1,70 +/- 0,05 |
| Séchage : | Sec au toucher : 1 heure Recouvrable : 24 heures |
| Valeur limite en UE. : | Catégorie A/i : 500 g/l 2010 Ce produit contient au maximum 332 g/l de COV |
| Extrait Sec Poids : | 80,5 % +/- 0,5 |
| Extrait Sec Volume : | 57,5 % +/- 0,5 |
| Rendement Moyen : | 9 à 11 m ² / L environ 61 microns par couche Il varie en fonction du type, de l'état de la surface, de l'absorption du support, du mode d'application. |
| Conditionnement : | 3 L - 1 L |

NOIR DE FERRONNERIE

Conservation : 12 mois en emballage fermé à l'abri du gel.

Classement Feu : M1

Classification Afnor : Famille I Classe 4 a (NFT 36 005)

MISE EN OEUVRE

Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en œuvre seront en conformité avec les recommandations de la norme NF P 74201. Se reporter systématiquement au DTU 59.1

Application :

- Sur métal propre et soigneusement dégraissé.
- Les points de rouille doivent être brossés ou être recouverts de **METO 9**.
Ne pas appliquer à une température inférieure à +6°.
Appliquer 2 couches garnissantes.

Matériel : Rouleau antigoutte ou laine, brosse.

Nettoyage : White-spirit.

Dilution : Prêt à l'emploi.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur le site www.duralex-peintures.com

Cette fiche a été établie et corrigée le 21/10/13. Elle annule toutes fiches précédentes. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les renseignements fournis sont basés sur les connaissances et notre expérience à ce jour. Elles ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Les conditions d'application échappant à notre contrôle, ce document n'est pas contractuel et la société DURALEX PEINTURES se réserve le droit de tout changement sans préavis.