



# ACRYL DORÉ

## NATURE :

Vernis acrylique dorée en phase aqueuse.

## UTILISATION :

Dorure pour la décoration de tous supports en intérieur comme en extérieur : bois, métal, verre, pierre, béton, terre-cuite, carton, papier, toile de verre, vinyle gaufré, texture à peindre, plastique, staff, rosace, corniche polyuréthane ... Peut également servir de Patine par essuyage sur des fonds peints de couleurs soutenues, en acrylique ou glycéro.

## PROPRIÉTÉS :

Composition de résines acryliques fortement pigmentée, très couvrante.  
Sans solvant, sans odeur, hydrodiluable, séchage rapide.  
Résiste au frottement et à l'humidité.  
Exempt de particules métalliques, il ne s'oxyde pas.

## MODE D'EMPLOI :

- \*Appliquer au pinceau doux sur fond propre et sec, au spalter ou au couteau en décoration murale.
- \*Bloquer les fonds trop poreux au Fond Dur Acrylique ou au Gesso Blanc.
- \*Renforcer d'une deuxième couche si nécessaire après 20 minutes de séchage.
- \*Applicable au pistolet ou à l'aérographe avec dilution à l'eau de 5 à 10 %.
- \*Possibilité de vieillir, patiner, cirer ou vernir avec les produits disponibles de la gamme Eclador Brédac ou « Arlequin » Décoration Créative.
- \*Miscible avec le retardateur de séchage en cas de besoin, à raison de 10 à 15 % selon la température ambiante.

## RENDEMENT :

ENVIRON 10 À 12 M<sup>2</sup> AU LITRE PAR COUCHE SELON LE SUPPORT.

## CARACTERISTIQUES :

- \*ASPECT : Satiné métallique.
  - \*DENSITE : 1,05.
  - \*10 COULEURS : Or Riche, Or Pâle, Or foncé, Teinte Or, Feuille d'Or, Bronze Antique, Cuivre Naturel, Argent, Aluminium, Étain, toutes miscibles entre elles.
- SECHAGE :** 15 à 20 minutes.

## NETTOYAGE :

A l'eau savonneuse.

## CONSERVATION :

Conserver à l'abri du gel.

## CONDITIONNEMENT :

Pack de 6 pots de 50 ml - 250 ml - 750 ml - 2,5 L - 5 L et 15 L.



Les informations ci-dessus sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements contenus dans cette fiche technique ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de notre Société.