



PEINTURE FLUO

HYDRO-ACRYLIQUE

NATURE :

Peinture Mate Hydro-Acrylique en émulsion dans l'eau.

PROPRIETES :

Peinture microporeuse chargée de pigments spéciaux fluorescents, tous supports, sans solvant, sans odeur pour intérieur et extérieur, perméable à la vapeur d'eau.

Grande opacité, facilité d'emploi, bon aspect tendu, sans reprise.

La dureté du film sec donne une meilleure résistance à l'abrasion et permet les lessivages.

Décoration murale et tout objet décoratif, pochoirs, marquage, signalétique, sécurité ...



PREPARATION DES SURFACES :

S'applique sur tous supports préalablement préparés, dégraissés, dépoussiérés et imprimés d'une à deux couches d'impression BLANCHE pour un meilleur éclat des couleurs sur : Bois, plâtre, métal, verre, pierre, ciment, placo, carton ou plastique avec notre primaire d'accrochage Bredac.

CARACTERISTIQUES :

COULEURS	:	Jaune, Fuchsia, Orange et Vert Selon nuancier
ASPECT	:	Mat soyeux
DENSITE	:	1,28 à 1,35 selon la couleur
NORME AFNOR	:	T 36-005 Famille 1 Classe 7b2

MODE D'EMPLOI : Bien mélanger le produit puis appliquer 2 couches à la brosse, ou au rouleau microfibre en « tirant » puis en croisant afin de surfacer au mieux la couche.

Terminer en lissant toujours dans le même sens. En cas d'application au pistolet, prévoir une dilution à l'eau de 5 à 10 %.

Pour une meilleure résistance en extérieur, recouvrable d'un vernis Polyuréthane hydro brillant, satiné ou mat, type Vernis Polydiam'S Bredac.

RENDEMENT : ± 10 m² au litre.

SECHAGE : Sec : 30 minutes - Recouvrable : après 1 heure.

NETTOYAGE : A l'eau.

CONDITIONNEMENT : Pot plastique 250 ml - 750 ml - 2,5 L - 5 L.

CONSERVATION : Craint le gel. 1 an dans son emballage d'origine non entamé.

CONSEILS DE PRUDENCE : Tenir hors de la portée des enfants. Eviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas jeter les résidus à l'égout.

Les informations ci-dessus, sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements contenus dans cette fiche technique, ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de notre Société.